

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書




色度	試験項目		試験方法		生地		1 MT/MTL1	2 MT/MTL202	3 MT/MTL8	4 MT/MTL313	5 MT/MTL3	6 MT/MTL4	7 MT/MTL2	8 MT/MTL308		
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4	4	4	4	4	4	4	(3-4)	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4	(3-4)	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	5	4-5	3-4	4	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	3			
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汚染		5	5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き	大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染														

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	李
	所在地	東京都豊田區両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	2/50 MATER メーテル 2/66 MATER66 メーテル66 1/3 MATER LILY メーテルリリー 1/4.5 MATER LILY SLIM メーテルリリースリム 品番 色数 40点
依頼書記載混用率(%)	綿	80
	カシミア	20
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年1月12日	
発行	2023年1月25日 報告書No. TO-2300213-1-1/3	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達
依頼者指定項目

1 オフホワイト	2 L ベージュ	3 ベージュ	4 アンバー	5 L グレー	6 M グレー	7 D グレー	8 スチールグレー
9 チャコール	10 ブラック	11 ミント	12 リオ	13 グリーン	14 テイルフルー	15 ハワイ	16 イロオーカー



※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 MT/MTL10	18 MT/MTL206	19 MT/MTL303	20 MT/MTL302	21 MT/MTL311	22 MT/MTL312	23 MT/MTL317	24 MT/MTL301	
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4	(3-4)	4	4	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	汚染	4-5 3-4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	3	3	2-3	2-3	4-5	2-3	2-3	2-3		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 3	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	李
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	2/50 MATER メーテル 2/66 MATER66 メーテル66 1/3 MATER LILY メーテルリリー 1/4.5 MATER LILY SLIM メーテルリリースリム 品番 色数 40点

依頼書記載混用率(%)	綿 80 カミヤ 20
-------------	----------------


試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
-------	--

受付 2023年1月12日

発行 2023年1月25日
報告書No. TO-2300213-1-2/3

処理	受付	担当	確認

添付白布 綿・ナイロン・多織交織布



試(東)様式 TO-5-4-1

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

17 ダンテリオン	18 イエローキャメル	19 ココア	20 ブラウン	21 ラベンダー	22 バイオレット	23 パンジー	24 ダークパープル
25 スキン	26 ダイキリ	27 フラットオレンジ	28 カブチ	29 レッド	30 ホルダー	31 クリーミーホワイト	32 イエローグリーン

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色度	堅牢度	色	試験項目	試験方法	生地	33	34	35	36	37	38	39	40	
						MT/MTL113	MT/MTL203	MT/MTL11	MT/MTL16	MT/MTL106	MT/MTL14	MT/MTL22	MT/MTL18	
染色	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4以上	(3-4)	4	4	4	4	4	4	4以上	
														汚染
	洗濯(級)	JIS L 0844	A-1号	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		乾燥	JIS L 0849	II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
														湿潤
	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
														汚染
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
													汚染	4-5
色泣き	大丸法I法	汚染												

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	李
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	2/50 MATER メーテル 2/66 MATER66 メーテル66 1/3 MATER LILY メーテルリリー 1/4.5 MATER LILY SLIM メーテルリリースリム
	品番	
	色数	40点

色度	堅牢度	色	試験項目	試験方法	生地	41	42	43	44	45	46	47	48
						耐光(級)	JIS L 0842	変退色					
染色	洗濯(級)	JIS L 0844	A-1号	液汚染									
色度	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色									
	乾燥	JIS L 0849	II形	乾燥									
												湿潤	3-4
水(級)	JIS L 0846	変退色											
												汚染	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	A-1法	変退色										
												汚染	
色泣き	大丸法I法	汚染											

依頼書記載混用率(%)	綿 80 カシマ 20
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付	2023年1月12日
発行	2023年1月25日 報告書No. TO-2300213-1-3/3
処理	受付 担当 確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布

備考 ()は基準未達
依頼者指定項目

33 シトラス	34 サンフラワー	35 ミスト	36 ミルクレースン	37 サファイア	38 デニム	39 ティーアップル	40 ネイビー
41	42	43	44	45	46	47	48

