

生地品質検査報告書



| 色堅牢度 | 試験項目 | | 試験方法 | | 生地 | 1 EGS14 | 2 EGS120 | 3 EGS150 | 4 EG1 | 5 EG3 | 6 EG4 | 7 EG8 | 8 EGS27 | |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|-----|-----|---------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|
| | 染色 | 耐光(級) | JIS L 0842 | 変退色 | | 4以上 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 |
| 洗濯(級) | | JIS L 0844 A-1号 | 変退色 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 液汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 汗(級) | | JIS L 0848 | 酸 | 変退色 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | | 汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | アルカリ | 変退色 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 摩擦(級) | | JIS L 0849 II形 | 乾燥 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | (3-4) | 4-5 |
| | | | 湿潤 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | (2-3) | 3 | | |
| | | | 変退色 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 水(級) | JIS L 0846 | 汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 変退色 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 液汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 A-1法 | 変退色 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 液汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 色泣き | 大丸法 I 法 | 汚染 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

備考 ()は基準未達

| 色堅牢度 | 試験項目 | | 試験方法 | | 生地 | 9 EGS15 | 10 EG6 | 11 EG7 | 12 EG5 | 13 EGS16 | 14 EGS17 | 15 EGS19 | 16 EGS18 | |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|-----|-----|---------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|-----|
| | 染色 | 耐光(級) | JIS L 0842 | 変退色 | | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4 | 4 | 4以上 | 4以上 |
| 洗濯(級) | | JIS L 0844 A-1号 | 変退色 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | | 汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | | 液汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 汗(級) | | JIS L 0848 | 酸 | 変退色 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | | 汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | アルカリ | 変退色 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 摩擦(級) | | JIS L 0849 II形 | 乾燥 | | 4 | 4-5 | (3) | (3-4) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | |
| | | | 湿潤 | | (2) | 4 | (2-3) | (2-3) | 4-5 | 4-5 | (2-3) | (2-3) | | |
| | | | 変退色 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 水(級) | JIS L 0846 | 汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| | | 変退色 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| | | 液汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 A-1法 | 変退色 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| | | 汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| | | 液汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | |
| 色泣き | 大丸法 I 法 | 汚染 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------|--|---|
| 納入先 | 会社名 | |
| | ブランド名 | |
| 納入者 | 会社名 | 丸安毛糸 (株) |
| | 担当者 | 大久保 |
| | 所在地 | 東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531 |
| | 品名 | 品番 1/1.2 イーグル EAGLE 色数 36点 |
| 依頼書記載混用率(%) | 毛 | 100 |
| 試験機関名 | 一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183 | |
| 受付 | 2022年9月20日 | |
| 発行 | 2022年10月5日 報告書No. TO-2207712-1-1/3 | |
| 処理 | 受付 | 担当 |
| | 確認 | |
| 添付白布 | 綿・ナイロン・多織交織布 | |

依頼者指定項目



生地品質検査報告書



| 染色堅牢度 | 試験項目 | | 試験方法 | | 生地 | | 17 EGS10B | 18 EGS26 | 19 EGS24 | 20 EGS11 | 21 EGS30 | 22 EGS3 | 23 EGS9 | 24 EGS2B | |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|-------|-----|-----|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|-----|
| | 染色堅牢度 | 耐光(級) | JIS L 0842 | 変退色 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 4 |
| 洗濯(級) | | JIS L 0844 A-1号 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 液汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 汗(級) | | JIS L 0848 | 酸 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | | 汚染 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 |
| | | | アルカリ | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 摩擦(級) | | JIS L 0849 II形 | 乾燥 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 湿潤 | (2-3) | (2) | 3-4 | 3-4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3-4 | 3-4 |
| 水(級) | | JIS L 0846 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | 汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | 液汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 A-1法 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 液汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 色泣き | 大丸法 I 法 | 汚染 | | | | | | | | | | | | | |

備考 ()は基準未達

| 染色堅牢度 | 試験項目 | | 試験方法 | | 生地 | | 25 EGS25 | 26 EGS20 | 27 EGS1 | 28 EGS4 | 29 EGS4B | 30 EGS6 | 31 EGS21 | 32 EGS7 | |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|-----|-----|-----|----------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|-------|
| | 染色堅牢度 | 耐光(級) | JIS L 0842 | 変退色 | 4以上 | 3-4 | 4以上 | 4 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 |
| 洗濯(級) | | JIS L 0844 A-1号 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | 液汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 汗(級) | | JIS L 0848 | 酸 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | | | アルカリ | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 摩擦(級) | | JIS L 0849 II形 | 乾燥 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| | | | 湿潤 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3 | 3 | 3-4 | (2-3) | (2-3) | (2-3) | (2-3) | (2-3) | (2-3) |
| 水(級) | | JIS L 0846 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | 汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | 液汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 A-1法 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| | | 液汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 色泣き | 大丸法 I 法 | 汚染 | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------|--|---|
| 納入先 | 会社名 | |
| | ブランド名 | |
| 納入者 | 会社名 | 丸安毛糸 (株) |
| | 担当者 | 大久保 |
| | 所在地 | 東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531 |
| | 品名 | 品番 1/1.2 イーグル EAGLE 色数 36点 |
| 依頼書記載混用率(%) | 毛 | 100 |
| 試験機関名 | 一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183 | |
| 受付 | 2022年9月20日 | |
| 発行 | 2022年10月5日 報告書No. TO-2207712-1-2/3 | |
| 処理 | 受付 | 担当 |
| | 確認 | |
| 添付白布 | 綿・ナイロン・多織交織布 | |

依頼者指定項目



※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



| 染色堅牢度 | 試験項目 | | 試験方法 | | 生地 | | 33 EGS8 | 34 EGS12 | 35 EGS13 | 36 EGS22 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|-------|-----|-------|---------|----------|----------|----------|----|----|----|----|--|
| | 染色堅牢度 | 耐光(級) | JIS L 0842 | 変退色 | 4 | 4以上 | 4以上 | 4以上 | | | | | | | |
| 洗濯(級) | | JIS L 0844 A-1号 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | |
| | | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | |
| | | | 液汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | |
| 汗(級) | | JIS L 0848 | 酸 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | |
| | | | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | | | | |
| | | | アルカリ | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | |
| 摩擦(級) | | JIS L 0849 II形 | 乾燥 | 4-5 | 4-5 | (3-4) | 4 | | | | | | | | |
| | | | 湿潤 | (2-3) | 3 | (2) | (2) | | | | | | | | |
| 水(級) | | JIS L 0846 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | |
| | 汚染 | | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | | | | | |
| | 液汚染 | | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 A-1法 | 変退色 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | | | |
| | | 汚染 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | | | | | | | |
| 色泣き | 大丸法 I 法 | 汚染 | | | | | | | | | | | | | |

| 染色堅牢度 | 試験項目 | | 試験方法 | | 生地 | | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|-----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 染色堅牢度 | 耐光(級) | JIS L 0842 | 変退色 | | | | | | | | | | | |
| 洗濯(級) | | JIS L 0844 A-1号 | 変退色 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 汚染 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 液汚染 | | | | | | | | | | | | |
| 汗(級) | | JIS L 0848 | 酸 | 変退色 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 汚染 | | | | | | | | | | | |
| | | | アルカリ | 変退色 | | | | | | | | | | | |
| 摩擦(級) | | JIS L 0849 II形 | 乾燥 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 湿潤 | | | | | | | | | | | | |
| 水(級) | | JIS L 0846 | 変退色 | | | | | | | | | | | | |
| | 汚染 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 液汚染 | | | | | | | | | | | | | | |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860 A-1法 | 変退色 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 汚染 | | | | | | | | | | | | | |
| 色泣き | 大丸法 I 法 | 汚染 | | | | | | | | | | | | | |

備考 ()は基準未達

| 地見本 | 32 パー | | 34 ワイン | | 35 アカ | | 36 レッドヘッパ | | 37 | 38 | 39 | 40 |
|-----|-------|----|--------|----|-------|----|-----------|----|----|----|----|----|
| | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | | | | |

| | | |
|-------------|--|---|
| 納入先 | 会社名 | |
| | ブランド名 | |
| 納入者 | 会社名 | 丸安毛糸 (株) |
| | 担当者 | 大久保 |
| | 所在地 | 東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531 |
| | 品名 | 1/1.2 イーグル EAGLE 品番 色数 36点 |
| 依頼書記載混用率(%) | 毛 | 100 |
| 試験機関名 | 一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183 | |
| 受付 | 2022年9月20日 | |
| 発行 | 2022年10月5日 報告書No. TO-2207712-1-3/3 | |
| 処理 | 受付 | 担当 |
| | 確認 | |
| 添付白布 | 綿・ナイロン・多織交織布 | |

