

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

一般財団法人
 メンケン品質検査協会
 東京都豊島区駒込1-10-5

試験項目	試験方法	生地	1 C/#DM1	2 C/#DM2	3 C/#DM3	4 C/#DM4	5 C/#DM5	6 C/#DM6	7 C/#DM7	8 ホワイト×インディゴブルー		
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色 3*	3-4	4	4	4以上	4以上	4			
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色		4-5	4-5	4	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥		4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤		4	2	3	2-3	2-3	2-3		
	水(級)	JIS L 0846	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)			JIS L 0860 B-1法	液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				色泣き(級)	大丸法 I 法	汚染						
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法(A-Ao)												
寸法変化率(%)	浸せき法	JIS L 1096 C法	ウエール									
	ドライ法(石油系)	JIS L 1096 J-2法 自然乾燥	ウエール									
			コース									
	プレス法	JIS L 1096 H-2法	ウエール									
	電気洗濯機法	JIS L 0217 103法 吊干し	ウエール									
コース												
物性	滑脱抵抗力(mm)	JIS L 1096 B法(荷重117.7N)	タテ方向									
	破裂強さ(KPa)	JIS L 1096 ミュレン形法	ヨコ方向									
			タテ									
	引張強さ/伸び率(N/%)	JIS L 1096 ストリップ法	ヨコ									
	引裂強さ(N)	JIS L 1096 ペンジュラム法	タテ									
	ピリング(級)	JIS L 1076 ICI試験機法	ヨコ									
5時間						3.0						

備考 * 蛍光黄変

納入先	会社名	丸安毛糸(株)
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	佐野
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	Denim Dodici デニムドーディッチ 1/7 品番 AY0605 色数 8点
依頼書記載混用率(%)	綿 100	

判定	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	ホルムアルデヒド物性	合格(点) 不合格(点) 合格・不合格

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付	平成27年9月9日
発行	平成27年9月11日 報告書No. TO-505447
処理	受付 担当 確認
	江口 山本 佐藤
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布

生地	1 ホワイト	2 ベージュ	3 ブラック	4 コパルトインディゴ	5 インディゴブルー	6 ネイビーインディゴ	7 ダークネイビー	8 ホワイト×インディゴブルー

依頼者指定項目

混用率(%)	
JIS L 1030-2	