

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 MLB05	2 MLB06	3 MLB07	4 MLB15	5 MLB08	6 MLB01	7 MLB09	8 MLB999	
	色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	(2-3)	(3)		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(3)	(2)	
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	2	1-2		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	(3-4)	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	


備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

1 MLB05	2 MLB06	3 MLB07	4 MLB15	5 MLB08	6 MLB01	7 MLB09	8 MLB999
9 MLB13	10 MLB12	11 MLB11	12 MLB23	13 MLB22	14 MLB24	15 MLB02	16 MLB03

見本

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	MALIBO MIX マリボミックス 品番 YS0618 色数 24点
依頼書記載混用率(%)	ベビーアルパカ 65 ナイロン 19 毛 16	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年8月5日	
発行	2020年8月12日 報告書No. TO-2006379-①	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 MLB16	18 MLB10	19 MLB17	20 MLB18	21 MLB14	22 MLB19	23 MLB20	24 MLB21		
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4以上	3-4	4以上	4以上	4以上	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	
			液汚染	4	(2-3)	(3)	4-5	4-5	(2-3)	(3)	(2-3)			
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4		
			湿潤	4-5	3	4-5	4-5	4-5	4	3-4	3			
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	(3-4)	4-5	4-5	4-5	(3)	(3)	(3-4)			
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4			
色泣き		大丸法 I 法	汚染											

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	25	26	27	28	29	30	31	32		
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色									
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色											
			汚染											
			液汚染											
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色										
			アルカリ	汚染										
				変退色										
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥											
			湿潤											
水(級)		JIS L 0846	変退色											
			汚染											
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色											
			汚染											
			液汚染											
色泣き		大丸法 I 法	汚染											

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	MALIBO MIX マリボミックス 品番 YS0618 色数 24点
依頼書記載混用率(%)		ベビーアルパカ 65 ナイロン 19 毛 16
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年8月5日	
発行	2020年8月12日 報告書No. TO-2006379-②	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

()は基準未達

依頼者指定項目

