

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 RTT202P	2 RTT251P	3 RTT400P	4 RTT217P	5 RTT110P	6 RTT401P	7 RTT30P	8 RTT203P
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
染色堅牢度	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)		JIS L 0848	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	5 5
染色堅牢度	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
染色堅牢度	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	5 5
	色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4	4以上
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
染色堅牢度	汗(級)		JIS L 0848	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
染色堅牢度	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
染色堅牢度	色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	大久保	
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531	
	品名	RAYTEC PLUS レイテックプラス 品番 TT0103 色数 28点	
依頼書記載混用率(%)	レーヨン ポリエステル	70 30	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2020年10月8日		
発行	2020年10月20日 報告書No. TO-2008369-①		
処理	受付	担当	確認
添付白布	綿・ナイロン・多繊維織布		

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

生地見本	1 シロ	2 サンドベージュ	3 スモッグ	4 Dグレー	5 チャコールグレー	6 ダークチャコール	7 ブラック	8 キナリ
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
生地見本	9 エクリュ	10 ベージュ	11 パウダー	12 ホルダー	13 キンチャ	14 キャメル	15 ライトグレー	16 スカイブルー
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

生地品質検査報告書



色牢度	試験項目		試験方法	生地	17 RTT373P	18 RTT115P	19 RTT405P	20 RTT28P	21 RTT231P	22 RTT106P	23 RTT259P	24 RTT334P
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4
色牢度	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)		JIS L 0848	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	水(級)		JIS L 0846	乾 燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	湿 潤	4	4	3	2-3	2-3	4-5	4-5	3-4
	色泣き		大丸法 I 法	汚 染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上				
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	汚 染	4-5	4-5	4-5	4-5				
色牢度	汗(級)		JIS L 0848	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
色牢度	水(級)		JIS L 0846	汚 染	4-5	4-5	4-5	4-5				
	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	乾 燥	4-5	4-5	4-5	4-5				
色牢度	色泣き		大丸法 I 法	湿 潤	(2)	3	4	3				
				汚 染	4-5	4-5	4-5	4-5				

納入先	会社名	丸安毛糸 (株)
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品 名	品 番 RAYTEC PLUS レイテックプラス TT0103 色数 28点
依頼書記載混用率(%)	レーヨン ポリエステル	70 30
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受 付	2020年10月8日	
発 行	2020年10月20日 報告書No. TO-2008369-②	
処 理	受 付	担 当
	江口	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

生地見本	17 インディゴモク	18 グリーン	19 ライトネイビー	20 コン	21 ブラックモク	22 ピンクベージュ	23 ピーチピンク	24 アサレア
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
	25 レッド	26 ワイン	27 サンフラワー	28 ナスコン	29	30	31	32
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN				