

品質試験報告書

丸安毛糸 株式会社 殿

試験番号 30120008314-1 (1/1)
2020年 6月 10日

受付月日 2020年 5月 20日
品名・品番 レイテック 1/50 レーヨン70%
ポリエステル30%
数 量 2

一般財団法人 **ボーケン品質評価機構**
BOKEN 東京機能性試験センター
東京都江東区毛利1-12-1
TEL (03)5669-1380(代表)
FAX (03)5669-1381

[試験項目] 抗菌性試験

[試験方法] JIS L 1902 : 2015 菌液吸収法
生菌数の測定方法 : 混釈平板培養法、培養時間:18時間
界面活性剤(Tween80)0.05%を添加した試験菌液を使用した。

[試験菌株] 黄色ぶどう球菌 *Staphylococcus aureus* NBRC 12732

[洗濯方法] (一社)繊維評価技術協議会「SEKマーク繊維製品の洗濯方法」-標準洗濯法

[試験結果]

	増殖値
標準綿布	2.8

(試験成立条件 : 増殖値 ≥ 1.0 であること)

試料名	抗菌活性値
C/# ホワイト 洗濯 0回	5.9
" 洗濯 10回	5.9

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。



30120008314