

生地品質検査報告書



試験項目	試験方法	生地	1 SLS000	2 SLS1	3 SLS2	4 SLS3	5 SLS4	6 SLS5	7 SLS6	8 SLS7			
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4	4以上	4以上	4			
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4	(3)	4-5	(3)		
	汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	4-5	4-5	4-5	3-4	2-3	(2)	4-5	2-3		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5			
		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5			
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5			
色泣き	大丸法 I 法	汚染	5	4-5	5	(3-4)	(3-4)	(2)	(4)	(3)			
試験項目			試験方法	生地	9 SLS8	10 SLS9	11 SLS10	12 SLS11	13 SLS12	14 SLS13	15 SLS14	16 SLS15	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4以上	4	4	4	4以上	4	
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5
			液汚染	(3)	4	4-5	4	4	4-5	(2)	4-5		
	汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	4-5	4-5
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5
			湿潤	(2)	(1-2)	4	(2)	3	3	(2)	3		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	(2-3)	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5		
色泣き	大丸法 I 法	汚染	(3-4)	(3-4)	(4)	(4)	(3-4)	(4)	(2-3)	4-5			

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	八木
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/5.6 SILK SKY 品番 SJ0029 色数 20点
依頼書記載混用率(%)	綿 66 絹 34	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年3月25日	
発行	2021年3月30日	
	報告書No. TO-2102252-①	
処理	受付 担当 確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

1 CS2*LBW	2 CS201*LBW	3 CS202*L12	4 CS11*L04	5 CS210*L10	6 CS109*L13	7 CS207*L28	8 CS203*L37
9 CS72*L37	10 CS211*L08	11 CS209*L15	12 CS61*L05	CS213*L05	14 CS204*L04	15 CS206*L41	16 CS208*L20

ME

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



試験項目		試験方法	生地	17 SLS16	18 SLS17	19 SLS18	20 SLS999	21	22	23	24
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4				
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚染	4-5	4-5	4	4-5	4-5			
			液汚染	4	(2)	4-5	4				
	汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚染	4-5	4-5	4	4-5	4-5			
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4				
			湿潤	(2)	(2)	(1-2)	(1-2)				
	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
汚染			4-5	4-5	4	3-4	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
		液汚染	4-5	4	4-5	4-5					
色泣き	大丸法 I 法	汚染	4-5	(2-3)	(4)	(3)					
試験項目		試験方法	生地	25	26	27	28	29	30	31	32
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色								
			汚染								
			液汚染								
	汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色								
			汚染								
			変退色								
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥								
			湿潤								
	水(級)	JIS L 0846	変退色								
汚染											
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変退色									
		汚染									
		液汚染									
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	八木
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/5.6 SILK SKY 品番 SJ0029 色数 20点
依頼書記載混用率(%)	綿 66 絹 34	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年3月25日	
発行	2021年3月30日	
	報告書No. TO-2102252-②	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

		17 CS34*L35		18 CS30*L14		19 CS212*L03		20 CS99*L09		21	22	23	24
生地見本										MENK			
		25	26	27	28	29	30	31	32				

依頼者指定項目