

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書



| 染色堅牢度        | 試験項目               | 試験方法               | 生地         | 1 PHS000 | 2 PHS110 | 3 PHS555 | 4 PHS770 | 5 PHS500 | 6 PHS999 | 7   | 8   |  |  |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|--|--|
|              | 染色堅牢度              | 耐光(級)              | JIS L 0842 | 変退色      | 4以上      | 4以上      | 4以上      | 4以上      | 4以上      | 4以上 |     |  |  |
| 洗濯(級)        |                    | JIS L 0844<br>A-2号 | 変退色        | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5 |     |  |  |
|              |                    |                    | 汚染         | 5        | 5        | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5 | 4-5 |  |  |
|              |                    |                    | 液汚染        | 5        |          | 4-5      |          | 4-5      |          | 4-5 |     |  |  |
| 汗(級)         |                    | JIS L 0848         | 酸          | 変退色      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5 |     |  |  |
|              |                    |                    | アルカリ       | 汚染       | 5        | 5        | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5 | 4-5 |  |  |
|              |                    |                    |            | 変退色      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5 | 4-5 |  |  |
| 摩擦(級)        |                    | JIS L 0849<br>II形  | 乾燥         | 5        | 5        | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5 |     |  |  |
|              |                    |                    | 湿潤         | 5        | 4-5      | 4-5      | 4        | 3        | 2-3      |     |     |  |  |
| 水(級)         |                    | JIS L 0846         | 変退色        | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5 |     |  |  |
|              | 汚染                 |                    | 5          | 5        | 5        | 5        | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5 |     |  |  |
|              | 液汚染                |                    | 5          |          | 4-5      |          | 4-5      |          | 4-5      |     |     |  |  |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860<br>A-1法 | 変退色                | 4-5        | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      |     |     |  |  |
|              |                    | 汚染                 | 5          | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      |     |     |  |  |
|              |                    | 液汚染                | 5          | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      | 4-5      |     |     |  |  |
| 色泣き          | 大丸法 I 法            | 汚染                 |            |          |          |          |          |          |          |     |     |  |  |

| 染色堅牢度        | 試験項目               | 試験方法               | 生地         | 9   | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
|              | 染色堅牢度              | 耐光(級)              | JIS L 0842 | 変退色 |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 洗濯(級)        |                    | JIS L 0844<br>A-2号 | 変退色        |     |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|              |                    |                    | 汚染         |     |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|              |                    |                    | 液汚染        |     |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 汗(級)         |                    | JIS L 0848         | 酸          | 変退色 |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|              |                    |                    | アルカリ       | 汚染  |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|              |                    |                    |            | 変退色 |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 摩擦(級)        |                    | JIS L 0849<br>II形  | 乾燥         |     |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|              |                    |                    | 湿潤         |     |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 水(級)         |                    | JIS L 0846         | 変退色        |     |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|              | 汚染                 |                    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|              | 液汚染                |                    |            |     |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| ドライクリーニング(級) | JIS L 0860<br>A-1法 | 変退色                |            |     |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|              |                    | 汚染                 |            |     |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|              |                    | 液汚染                |            |     |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 色泣き          | 大丸法 I 法            | 汚染                 |            |     |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

備考

| 生地見本 | 依頼者指定項目 |          |         |         |        |        |   |
|------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|---|
|      | 1 ホワイト  | 2 オフホワイト | 3 Lバージュ | 4 チャコール | 5 ネイビー | 6 ブラック | 7 |
|      |         |          |         |         |        |        |   |
|      | 11      | 12       | 13      | 14      | 15     | 16     |   |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 納入先         | 会社名   |   |
|             | ブランド名   |   |
| 納入者         | 会社名   | 丸安毛糸(株)   |
|             | 担当者   | 片野  |
|             | 所在地   | 東京都墨田区両国3-21-5<br>TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531 |
|             | 品名  | 品番 BA0438<br>色数 6点                                |
| 依頼書記載混用率(%) | レーヨン 72<br>ナイロン 28  |   |
| 試験機関名       | 一般財団法人<br><b>メンケン品質検査協会</b><br>東京試験センター<br>〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5<br>TEL 03-3943-3174<br>FAX 03-3943-3183 |   |
| 受付          | 2021年11月10日   |   |
| 発行          | 2021年11月16日<br>報告書No. TO-2109204-①  |   |
| 処理          | 受付  | 担当  |
| 添付白布        | 綿・ナイロン・多織交織布  |   |

