

# 生地品質検査報告書



試験項目	試験方法	生地	1	2	3	4	5	6	7	8
			白							
寸法変化率 (%)	浸せき法	JIS L 1096 C法	ウエル	/						
			コース							
	ドライ法 (石油系)	JIS L 1096 J-2法 自然乾燥	ウエル							
			コース							
	プレス法	JIS L 1096 H-2法	ウエル							
		コース								
洗濯	JIS L 1930 C4M法 平干し	ウエル	0.7							
		コース	-2.4							
洗濯	JIS L 1930 C4H法 平干し	ウエル	-0.4							
		コース	-1.8							
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (荷重49.0N)	タテ方向	/						
			ヨコ方向							
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 ミューレン形法								
	引張強さ/伸び率 (N/%)	JIS L 1096 ストリップ法	ウエル							
			コース							
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 ペンジユラム法	タテ							
			ヨコ							
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法	3時間		4.5 *					
			5時間		4.0 *					
組成	混用率 (%)	JIS L 1030-2								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	沓澤
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	2/80 プレミアムハイストレッチ PREMIUM HIGH STRETCH 品番 BA0438 16G-1P天竺 色数 1点
依頼書記載混用率 (%)	レーヨン 72 ナイロン 28	
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2020年11月9日	
発行	2020年11月10日 報告書No. TO-2008977	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 \* 毛羽立ちあり

依頼者指定項目

生地	1	2	3	4	5	6	7	8
本								

試(東)様式 TO-5-4-2