


※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	1 SPK120	2 SPK230	3 SPK200	4 SPK150	5 SPK240	6 SPK650	7 SPK500	8 SPK770
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	3-4	3-4	3-4	4以上	(3-4)	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	5	4-5	4-5	4-5	3-4	3-4	(2-3)	3
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	
		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	9 SPK999	10 SPK250	11 SPK260	12 SPK600	13 SPK620	14 SPK680	15 SPK300	16 SPK450
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	(3-4)	(3-4)	3-4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4 3
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	(2-3)	4	3-4	3	3	3	4-5	(2-3)
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4 4	
		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4 4	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	片野
	品名	1/4 SHROPSHIRE KNOT シロップシャーロット
	品番	YA0501
	色数	18点
依頼書記載混用率(%)	ウール	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2024年1月16日	
発行	2024年1月23日	
	報告書No. TO-2400398-1-1/2	
処理	受付	担当
	確認	
		
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目




※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書


染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	17 SPK400	18 SPK350	19	20	21	22	23	24		
	色	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上							
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5								
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5						
			液汚染	4-5	4-5								
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5							
				汚染	4-5	4-5	4-5	4					
			アルカリ	変退色	4-5	4-5							
				汚染	4	4-5	4	4					
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5								
			湿潤	(2-3)	(2-3)								
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5									
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5							
		液汚染	4-5	4-5									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5									
		汚染	4-5	4-5									
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	25	26	27	28	29	30	31	32		
	色	耐光(級)	JIS L 0842	変退色									
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色										
			汚染										
			液汚染										
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色									
				汚染									
			アルカリ	変退色									
				汚染									
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥										
			湿潤										
水(級)	JIS L 0846	変退色											
		汚染											
		液汚染											
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色											
		汚染											
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

備考 ()は基準未達

生地見本	依頼者指定項目															
	17 オレンジ	18 パープル	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
																

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	片野
	品名	1/4 SHROPSHIRE KNOT シロップシャーロット
	品番	YA0501
	色数	18点
依頼書記載混用率(%)	ウール	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター <small>〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5</small> TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2024年1月16日	
発行	2024年1月23日	
処理	報告書No. TO-2400398-1-2/2	
	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



試(東)様式 TO-5-4-1