

生地品質検査報告書



試験項目	試験方法	生地	1 SPU200	2	3	4	5	6	7	8
寸法変化率 (%)	浸せき法	JIS L 1096 C法	ウェール コース							
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 中性洗剤 吊干し	ウェール コース							
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 中性洗剤 平干し	ウェール コース							
	洗濯	JIS L 1930 C4H法 中性洗剤 吊干し	ウェール コース							
	洗濯	JIS L 1930 C4H法 中性洗剤 平干し	ウェール コース							
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (荷重49.0N)	タテ方向 ヨコ方向							
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 ミューレン形法								
	引張強さ/伸び率 (N/%)	JIS L 1096 ストリップ法	ウェール コース							
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 ペンジウム法	タテ ヨコ							
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法	3時間 5時間	(2.5) (2.0)						
組成										
	混用率 (%)	JIS L 1030-2								


備考

()は基準未達

依頼者指定項目

生地	1 ivory アイボリー	2	3	4	5	6	7	8
生地 目 本								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	SPUGNA/スプーニャ 3/16 編地 (7G-1P天竺) 品番 YA0495 色数 1点
依頼書記載混用率 (%)		毛 100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年6月1日	
発行	2021年6月3日 報告書No. TO-2104299	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



試(東)様式 TO-5-4-2