

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書




色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 SPM000	2 SPM120	3 SPM150	4 SPM230	5 SPM650	6 SPM500	7 SPM700	8 SPM250
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		A-1号	JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		0848	JIS L	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5
					アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		II形	JIS L 0849	II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5
					湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5
					ドライクリーニング(級)	A-1法	JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染		5	4-5	4-5	4-5			4-5	4-5	4-5		
水(級)		JIS L 0846	A-1法	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汚染				5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	
	色泣き				大丸法 I 法	汚染						

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目



納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	片野
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 SPUGNA MOLE 1/1.9 ML0008 色数 24点
依頼書記載混用率(%)	毛	86
	ポリエステル	14
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年12月7日	
発行	2021年12月17日 報告書No. TO-2110047-1-1/2	
処理	受付	担当
	江口	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。


生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 SPM630	18 SPM660	19 SPM670	20 SPM830	21 SPM400	22 SPM450	23 SPM690	24 SPM680	
	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4以上	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4-5		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
水(級)	JIS L 0846		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法		汚染										

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	25	26	27	28	29	30	31	32
	耐光(級)	JIS L 0842		変退色								
洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号		変退色									
			汚染									
			液汚染									
汗(級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色									
			汚染									
			変退色									
摩擦(級)	JIS L 0849 II形		乾燥									
			湿潤									
			変退色									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		汚染									
			液汚染									
			変退色									
水(級)	JIS L 0846		汚染									
			汚染									
色泣き	大丸法 I 法		汚染									

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	片野
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 ML0008 色数 24点
依頼書記載混用率(%)	毛 86 ポリエステル 14	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年12月7日	
発行	2021年12月17日	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



試(東)様式 TO-5-4-1



生地品質検査報告書



色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 SPM999	2 SPM200	3 SPM820	4	5	6	7	8	
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	3-4					
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号		変退色	4-5	4-5	4-5						
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
				液汚染	4-5	4-5	4-5						
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5						
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5							
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5					
摩擦(級)		JIS L 0849 II形		乾燥	4-5	4-5	4-5						
		湿潤	4	4-5	4-5								
水(級)	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5							
	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5							
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5	4-5	4-5							
	汚染		4-5	4-5	4-5								
	液汚染		4-5	4-5	4-5								
色泣き	大丸法 I 法		汚染										

色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9	10	11	12	13	14	15	16	
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色								
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号		変退色									
				汚染									
				液汚染									
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色									
				汚染									
		アルカリ	変退色										
			汚染										
摩擦(級)		JIS L 0849 II形		乾燥									
		湿潤											
水(級)	JIS L 0846		変退色										
	汚染												
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色										
	汚染												
	液汚染												
色泣き	大丸法 I 法		汚染										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	片野
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	SPUGNA MOLE 1/1.9 品番 ML0008 色数 3点
依頼書記載混用率(%)	毛	86
	ポリエステル	14
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年11月9日	
発行	2021年11月15日 報告書No. TO-2109172-①	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

地見本	依頼者指定項目							
	1 black	2 ivory	3 pink	4	5	6	7	8
9								

