

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書




試験項目		試験方法	生地	1 BLT08	2 BLT06	3 BLT23	4	5	6	7	8	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上						
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5						
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
			液汚染	4-5	4-5	4-5						
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5					
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				変退色	4-5	4-5	4-5					
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5						
			湿潤	3-4	3-4	3-4						
			変退色	4-5	4-5	4-5						
	水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
			変退色	4-5	4-5	4-5						
汚染			4-5	4-5	4-5							
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5							
		汚染	4-5	4-5	4-5							
		液汚染	4-5	4-5	4-5							
色泣き	大丸法 I 法	汚染										
試験項目		試験方法	生地	9	10	11	12	13	14	15	16	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色									
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色									
			汚染									
			液汚染									
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色								
			アルカリ	汚染								
				変退色								
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥									
			湿潤									
			変退色									
	水(級)	JIS L 0846	汚染									
			変退色									
汚染												
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色										
		汚染										
		液汚染										
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

備考

		依頼者指定項目										
		1 BLT08	2 BLT06	3 BLT23	4	5	6	7	8			
生見本	9											
	10				12	13	14	15	16			

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	片野	
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531	
	品名	1/7.2 BALLOON MIX2 品番 SJ0039 色数 3点	
依頼書記載混用率(%)	毛	70	
	アクリル	30	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター <small>〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5</small> TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2022年5月12日		
発行	2022年5月16日 報告書No. TO-2203451		
処理	受付	担当	確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		



試(東)様式 TO-5-4-1