

# 生地品質検査報告書



色堅牢度	試験項目		生地	1 SPU000	2 SPU120	3 SPU200	4 SPU150	5 SPU230	6 SPU4010	7 SPU4011	8 SPU4012	
	染色	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4	4	4	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3	(2)	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I 法	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染										

  

色堅牢度	試験項目		生地	9 SPU700	10 SPU999	11 SPU250	12 SPU260	13 SPU810	14 SPU820	15 SPU300	16 SPU350	
	染色	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4	3-4	(3-4)	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5	4 3
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	4	3-4	4	4	4	4-5	4-5	3-4	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(3-4)		
色泣き	大丸法 I 法	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	SPUGNA スプーニャ
依頼書記載混用率(%)	品番	1/16 2/16 3/16 30点 1/4 色数
	毛	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年11月4日	
発行	2021年11月12日 報告書No. TO-2108936-1-1/2	
処理	受付	担当 確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ( )は基準未達

依頼者指定項目							
1 ホワイト	2 キャンパス	3 アイホリー	4 クリームパフ	5 ラファイ	6 Lグレー	7 グレー	8 Mグレー
9 コール	10 ブラック	11 クー	12 コールト	13 レモン(蛍光)	14 ピンク(蛍光)	15 ウィステリア	16 グレーフ

# 生地品質検査報告書



色度	堅牢度	染色	試験項目		生地	17 SPU380	18 SPU600	19 SPU650	20 SPU570	21 SPU610	22 SPU630	23 SPU660	24 SPU670			
			試験方法	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4	4	4以上				
色度	堅牢度	染色	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4	4	4以上			
			洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
					液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
					アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5
						変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
					湿潤	4	4	4	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汚染	4-5	4-5			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
液汚染	4-5	4-5			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
色泣き	大丸法 I 法	汚染														

  

色度	堅牢度	染色	試験項目		生地	25 SPU830	26 SPU400	27 SPU450	28 SPU690	29 SPU680	30 SPU500	31	32			
			試験方法	変退色	3-4	4以上	4以上	(3-4)	4以上	4以上	4以上					
色度	堅牢度	染色	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	3-4	4以上	4以上	(3-4)	4以上	4以上					
			洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
					液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
					アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
						変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
					湿潤	4	4	3-4	4-5	4	3					
			水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
汚染	4-5	4-5			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
液汚染	4-5	4-5			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5						
色泣き	大丸法 I 法	汚染														

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	SPUGNA スプーニヤ
依頼書記載混用率(%)	品番	1/16 2/16 3/16 30点 1/4 色数
	毛	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年11月4日	
発行	2021年11月12日 報告書No. TO-2108936-1-2/2	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ( )は基準未達

依頼者指定項目

17 ワイン	18 カーキベージュ	19 オリーブ	20 D7ブラウン	21 ライム	22 ネオングリーン	23 ターコイズ	24 ジェット
25 オレンジ(蛍光)	26 レッドオレンジ	27 レッド	28 マーストーム	29 ブルー	30 ナイビー	31	32

試(東)様式 TO-5-4-1