

生地品質検査報告書



色	堅牢度	試験項目		生地	1 OLI8857	2 OLI8841	3 OLI8881	4 OLI8845	5 OLI8862	6 OLI8803	7 OLI8825	8 OLI8858	
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上
色	堅牢度	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(3)	(3)	
				湿潤	4-5	4-5	4	3-4	4	3	(2-3)	(2)	
				水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				色泣き	大丸法 I 法	汚染							

納入先	会社名			
	ブランド名			
納入者	会社名	丸安毛糸(株)		
	担当者	大久保		
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531		
	品名	オリベット OLIVETTE 品番 AF0002 色数 24点		
依頼書記載混用率(%)	毛	60		
	ナイロン	20		
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183			
	受付	2021年10月21日		
発行	2021年11月2日			
	報告書No. TO-2108616-①			
処理	受付	担当	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布			

備考 ()は基準未達

色	依頼者指定項目							
	1 ホワイト	2 フェイラル	3 ベージュ	4 Mグレー	5 Lグレー	6 Dグレー	7 チャコール	8 ブラック
見本	9 イロ	10 マスタード	11 オレンジ	12 パープル	13 モカベージュ	14 アンバー	15 ブラウン	16 Dブラウン

生地品質検査報告書



試験項目	試験方法	生地	17 OLI8873	18 OLI8834	19 OLI8808	20 OLI8869	21 OLI8877	22 OLI8822	23 OLI8849	24 OLI8872		
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上		
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4	3-4	4	3	4
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	(3)	4-5	
			湿潤	3-4	3-4	3	(2-3)	(2-3)	3-4	(2-3)	(2-3)	
	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汚染			4-5	4	4-5	4	(2-3)	4	3	3-4		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I 法	汚染										
試験項目			生地	25	26	27	28	29	30	31	32	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色									
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色									
			汚染									
			液汚染									
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色								
			アルカリ	汚染								
				変退色								
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥									
			湿潤									
	水(級)	JIS L 0846	変退色									
汚染												
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色										
		汚染										
		液汚染										
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	オリベット OLIVETTE 品番 AF0002 色数 24点
依頼書記載混用率(%)	毛 60 ナイロン 20 レーヨン 20	
試験機関名	一般財団法人メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年10月21日	
発行	2021年11月2日	
	報告書No. TO-2108616-②	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

	17 Pオレンジ	18 ピンク	19 赤リアン	20 インジ	21 グリーン	22 スカイ	23 ブルー	24 カーキ
生地見本								
	25	26	27	28	29	30	31	32

依頼者指定項目

試(東)様式 TO-5-4-1