

生地品質検査報告書



試験項目		試験方法		生地	1 MUS000	2 MUS21	3 MUS10	4 MUS17	5 MUS20	6 MUS18	7 MUS14	8 MUS06				
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4以上		4以上		4	3-4	4	4	4			
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号		変退色	4-5		4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				液汚染	5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
	汗(級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5		4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
	汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
	湿潤	5		4-5		4-5		4-5		3		3-4		3-4		
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5			
汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
染色堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				汚染	5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				液汚染	5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染												

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	MUSCHIO ムスキオ
依頼書記載混用率(%)	綿	75
	ナイロン	25
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年2月25日	
発行	2022年3月11日 報告書No. TO-2201340-1-1/2	
処理	受付	担当 確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考								()は基準未達							
								依頼者指定項目							
1 ホワイト	2 L.ベージュ	3 クリーム	4 ミント	5 ネオングリーン	6 マゼンダ	7 オアシス	8 イエロー	9 レッド	10 パープル	11 L.ブラウン	12 ネビー	13 オレンジ	14 ピンク	15 ブルー	16 マーメイド
MENKEN								MENKEN							
MENKEN								MENKEN							

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 MUS12	18 MUS13	19 MUS770	20 MUS999	21	22	23	24	
	色	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上		4		4以上		4以上		
		洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		
			アルカリ	汚染	3-4	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	4-5		4-5		4-5		4-5			
			湿潤	(2)		3		3		2-3			
	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5			
			汚染	4	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5				
汚染		汚染	4-5		4-5		4-5		4-5				
色泣き	大丸法Ⅰ法	汚染											
染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	25	26	27	28	29	30	31	32	
	色	耐光(級)	JIS L 0842	変退色									
		洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色									
				汚染									
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色									
			アルカリ	汚染									
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥										
			湿潤										
	水(級)	JIS L 0846	変退色										
			汚染										
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色											
汚染		汚染											
液汚染		液汚染											
色泣き	大丸法Ⅰ法	汚染											

納入先	会社名			
	ブランド名			
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)		
	担当者	大久保		
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531		
	品名	MUSCHIO ムスキオ	品番	FY0073
		色数	20点	
依頼書記載 混用率(%)		綿	75	
		ナイロン	25	
試験 機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付		2022年2月25日		
発行		2022年3月11日 報告書No. TO-2201340-1-2/2		
処理	受付	担当	確認	
添付白布		綿・ナイロン・多織交織布		

備考 ()は基準未達												
依頼者指定項目												
17 グリーン		18 フォーン		19 チャコール		20 ブラック		21		22		24
25		26		27		28		29		30		32

