

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色牢度	試験項目		試験方法	生地	1 ATN110	2 ATN550	3 ATN18	4 ATN01	5 ATN19	6 ATN24	7 ATN11	8 ATN770	
	堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4	4	4	4以上	4	4	4
4-5					4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	3	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
トライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

色牢度	試験項目		試験方法	生地	9 ATN999	10 ATN09	11 ATN39	12 ATN40	13 ATN20	14 ATN07	15 ATN31	16 ATN22	
	堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	3-4	4	4以上	4	4	4	4	4以上
4-5					4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	2-3	4-5	4-5	3-4	3	3-4	4	2-3	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
トライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

備考

依頼者指定項目

1 オフホワイト	2 ベージュ	3 ピーチパフ	4 Lブラウン	5 カーキ	6 Sグレー	7 ストレートグレー	8 チャコール
9 ブラック	10 ミント	11 ターコイズ	12 ティール	13 クリーン	14 フォレスト	15 ウォーターブルー	16 シェイブル

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 1/6.2 ATON アトン 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	綿	100
	試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付	2023年7月21日	
発行	2023年8月22日 報告書No. TO-2306136-1-1/3	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

検査結果

色牢度

耐光(級)

洗濯(級)

汗(級)

摩擦(級)

水(級)

トライクリーニング(級)

色泣き

色数 36点

綿 100

試験機関名

受付 担当 確認

江口 山本 神崎

添付白布 綿・ナイロン・多織交織布

依頼者指定項目

1 オフホワイト 2 ベージュ 3 ピーチパフ 4 Lブラウン 5 カーキ 6 Sグレー 7 ストレートグレー 8 チャコール

9 ブラック 10 ミント 11 ターコイズ 12 ティール 13 クリーン 14 フォレスト 15 ウォーターブルー 16 シェイブル

試(東)様式 TO-5-4-1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書




色牢度	試験項目		試験方法	生地	17 ATN46	18 ATN500	19 ATN17	20 ATN35	21 ATN13	22 ATN48	23 ATN34	24 ATN33
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	4	4以上	4	4以上	3-4
洗濯(級)		A-2号	JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		0848	酸 アルカリ	JIS L	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		II形	JIS L 0849	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	3-4	2-3	4-5	4	4	3-4	4-5	4
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	A-1法	JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 1/6.2 ATON アトン 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	綿	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年7月21日	
発行	2023年8月22日 報告書No. TO-2306136-1-2/3	
処理	 	受付 担当 確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

17 マリン	18 ネビー	19 クリーム	20 レモン	21 ゴールド	22 マスタード	23 スキン	24 シナモン
25 マーメレード	26 キャロット	27 ブラウン	28 ラベンダー	29 タブグレー	30 ハイオレット	31 フクシア	32 ハーブル



※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



試験項目	試験方法	生地	33	34	35	36	37	38	39	40	
			ATN21	ATN14	ATN41	ATN15					
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4以上	4以上				
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5				
湿潤			4-5	2-3	2-3	2-3					
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
色泣き	大丸法 I 法	汚染									
試験項目			41	42	43	44	45	46	47	48	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
			汚染								
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色								
			汚染								
			液汚染								
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色							
			汚染								
		アルカリ	変退色								
			汚染								
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥								
湿潤											
水(級)	JIS L 0846	変退色									
		汚染									
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色									
		汚染									
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 1/6.2 ATON アトン 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	綿	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年7月21日	
発行	2023年8月22日 報告書No. TO-2306136-1-3/3	
処理	受付	担当
	江口	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

依頼者指定項目							
33	34	35	36	37	38	39	40
ピンク	レッド	ルビー	マルーン				
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN				
41	42	43	44	45	46	47	48

試(東)様式 TO-5-4-1	
-----------------	--