

# 生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 ACT110	2 ACT130	3 ACT810	4 ACT720	5 ACT600	6 ACT240	7 ACT480	8 ACT500	
	色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	3-4	4	3	4	4	4	4以上	4
4-5					4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
5 5					4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5			
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		湿潤	5	4-5	4-5	4-5	2-3	4-5	2-3	(2)			
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5			
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

備考 ( )は基準未達

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 ACT120	10 ACT150	11 ACT270	12 ACT800	13 ACT410	14 ACT400	15 ACT430	16 ACT250
	色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	3-4	(3-4)	(3-4)	3-4	4	4以上	4以上	4
4-5					4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
4-5 4-5					4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	3-4	3	
		湿潤	4-5	4-5	2-3	4-5	4-5	4	3-4	3		
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

備考 ( )は基準未達

1 オフホワイト	2 ページョ	3 カーキページョ	4 ミント	5 グリーン	6 ピンク	7 ブルー	8 ネビー
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
9 Lグレー	10 ロースグレー	11 ダークレッド	12 グレー	13 クリーム	14 イロ	15 オレンジ	16 レッド
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保・松葉
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 ANCENT アンシエント SJ0035 色数 22点
依頼書記載混用率(%)	綿	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年2月8日	
発行	2022年2月18日 報告書No. TO-2200929-1-1/2	
処理	受付	担当 確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

依頼者指定項目

MENK

試(東)様式 TO-5-4-1



# 生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	17 ACT200	18 ACT260	19 ACT280	20 ACT750	21 ACT770	22 ACT999	23	24	
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	(3)	4以上	(3-4)	(3-4)	(3-4)	4		
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	4-5	2-3	2-3	3-4	3	(2)			
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
	液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
色泣き	大丸法 I 法	汚染										
-----												
染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	25	26	27	28	29	30	31	32	
	耐光(級)	JIS L 0842	変退色									
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色										
		汚染										
		液汚染										
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色									
		アルカリ	汚染									
			変退色									
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥										
		湿潤										
水(級)	JIS L 0846	変退色										
		汚染										
		液汚染										
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	変退色										
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

備考 ( )は基準未達  
 依頼者指定項目

17 ラベンダー	18 ヲバイオレット	19 パープル	20 スチール	21 チャコール	22 ブラック	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保・松葉
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
品名	品番	ANCENT アンシエント SJ0035
	色数	22点
依頼書記載混用率(%)	綿	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年2月8日	
発行	2022年2月18日 報告書No. TO-2200929-1-2/2	
処理	受付	担当
	江口	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

試(東)様式 TO-5-4-1