

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色牢度	試験項目		試験方法	生地	1 SRE07	2 SRE24	3 SRE09	4 SRE225	5 SRE18	6 SRE22	7 SRE23	8 SRE216		
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4	4以上	4	4以上	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5			
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き		大丸法 I 法	汚染											

色牢度	試験項目		試験方法	生地	9 SRE13	10 SRE12	11 SRE14	12 SRE212	13 SRE21	14 SRE42	15 SRE25	16 SRE207		
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4	4	4	4以上	4以上	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5			
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5				
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
色泣き		大丸法 I 法	汚染											

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/60 PROOF PLUS ECO ALPHA ブループラスエコアルファ
	品番	
	色数	51点
依頼書記載混用率(%)	ホリエステル 100	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年9月26日	
発行	2023年10月11日 報告書No. TO-2308175-1-1/4	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

依頼者指定項目							
1 ホワイト	2 アイホリー	3 プラチナ	4 アッシュグリーン	5 パールグレー	6 シルバー	7 グレージュ	8 ダークグレー
9 チャコール	10 カーキ	11 ブラック	12 イエローベージュ	13 クリーム	14 ベージュ	15 レモン	16 イロ-

試(東)様式 TO-5-4-1	
-----------------	--

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	17 SRE206	18 SRE220	19 SRE208	20 SRE209	21 SRE27	22 SRE218	23 SRE214	24 SRE30		
	色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5		
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5			
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

染色堅牢度	試験項目	試験方法	生地	25 SRE33	26 SRE201	27 SRE223	28 SRE31	29 SRE32	30 SRE227	31 SRE39	32 SRE221		
	色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5		
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5			
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き	大丸法 I 法	汚染											

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/60 PROOF PLUS ECO ALPHA ブループラスエコアルファ
	品番	色数 51点
依頼書記載混用率(%)	ホリエステル 100	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年9月26日	
発行	2023年10月11日 報告書No. TO-2308175-1-2/4	
処理	  	受付 担当 確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

依頼者指定項目							
17 ダンテリオン	18 ライトオレンジ	19 パッションオレンジ	20 ダークオレンジ	21 キャメル	22 ダークブラウン	23 ライトミント	24 ミント
25 ティール	26 ピーチック	27 レググリーン	28 グリーン	29 フォレスト	30 ビリジアン	31 トマト	32 ダークレット

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



試験項目		試験方法	生地	33 SRE219	34 SRE222	35 SRE37	36 SRE203	37 SRE210	38 SRE40	39 SRE205	40 SRE215	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染			4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染										
試験項目		試験方法	生地	41 SRE16	42 SRE200	43 SRE11	44 SRE08	45 SRE03	46 SRE01	47 SRE04	48 SRE34	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4	
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4	4-5	(3-4)	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染			4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 1/60 PROOF PLUS ECO ALPHA ブループラスエコアルファ 色数 51点
依頼書記載混用率(%)	ホリエステル 100	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年9月26日	
発行	2023年10月11日 報告書No. TO-2308175-1-3/4	
処理	受付	岩崎
	担当	山本
添付白布	確認	神崎
	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

33 プラム	34 ライトピンク	35 ピンク	36 ライラック	37 パンジー	38 パープル	39 ライトブルー	40 オーシャンブルー
41 ブルー	42 ロイヤルブルー	43 ナイトブルー	44 ネイビー	45 Bイエロー(蛍光)	46 スプラント(蛍光)	47 Bグリーン(蛍光)	48 ターコイズ

試(東)様式 TO-5-4-1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



試験項目	試験方法	生地	49	50	51	52	53	54	55	56
			SRE15	SRE05	SRE06					
染色 耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4以上					
		汚染	4-5	4-5	4-5					
		液汚染	4-5	4-5	4-5					
染色 洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5	4-5	4-5					
		液汚染	4-5	4-5	4-5					
染色 汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5				
		汚染	4-5	4-5	4-5					
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5				
汚染	4-5	4-5	4-5							
堅牢度 摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5					
		湿潤	4-5	4-5	4-5					
堅牢度 水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5	4-5	4-5					
堅牢度 ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5	4-5	4-5					
		液汚染	4-5	4-5	4-5					
堅牢度 色泣き	大丸法I法	汚染								

備考

試験項目	試験方法	生地	57	58	59	60	61	62	63	64
耐光(級)	JIS L 0842	変退色								
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色								
		汚染								
		液汚染								
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色							
		汚染								
		アルカリ	変退色							
		汚染								
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥								
		湿潤								
水(級)	JIS L 0846	変退色								
		汚染								
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色								
		汚染								
		液汚染								
色泣き	大丸法I法	汚染								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/60 PROOF PLUS ECO ALPHA ブループラスエコアルファ
	品番	色数 51点
依頼書記載混用率(%)	ポリエステル 100	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年9月26日	
発行	2023年10月11日 報告書No. TO-2308175-1-4/4	
処理	受付	岩崎
	担当	山本
	確認	神崎
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

