

生地品質検査報告書

色 堅 牢 度	試験項目		試験方法	生地	1 SRE07	2 SRE24	3 SRE216	4 SRE14	5 SRE206	6 SRE37	7 SRE08	8 SRE15
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上
色 堅 牢 度	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)		JIS L 0848	汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
色 堅 牢 度	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	液汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5
	水(級)		JIS L 0846	乾 燥	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	(2-3)	4-5
色 堅 牢 度	ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	湿 潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5
	色泣き		大丸法 I 法	汚 染	5	5	5	4	4-5	4-5	4-5	4-5
色 堅 牢 度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	汚 染	5	5	5	4	4-5	4-5	4-5	4-5
色 堅 牢 度	汗(級)		JIS L 0848	液汚染	5	5	5	4	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾 燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色 堅 牢 度	水(級)		JIS L 0846	湿 潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	汚 染	5	5	5	4	4-5	4-5	4-5	4-5
色 堅 牢 度	色泣き		大丸法 I 法	液汚染	5	5	5	4	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き		大丸法 I 法	汚 染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

1 ホワイト	2 アイボリー	3 ダークグレー	4 ブラック	5 ダンテリオン	6 ピンク	7 ネビー	8 アクア
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
9	10	11	12	13	14	15	16

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品 名	1/60 PROOF PLUS ECO ALPHA-F0 プルーフプラスエコアルファ
		品 番 PQ0026 色数 8点
依頼書記載混用率(%)		ポリエステル 100
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受 付		2025年3月25日
発 行		2025年4月1日 報告書No. TO-2502286-①
処 理	受 付	担 当
	服部	山本
添付白布		綿・ナイロン・多織交織布