

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 PSE07	2 PSE24	3 PSE09	4 PSE225	5 PSE18	6 PSE22	7 PSE23	8 PSE216		
	染色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	3-4	4以上	3-4	4	4	4	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	変退色	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
水(級)		JIS L 0846	変退色	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860	変退色	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		

色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9 PSE13	10 PSE12	11 PSE14	12 PSE212	13 PSE21	14 PSE42	15 PSE25	16 PSE207	
	染色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/60 PROOF PLUS ECO STRETCH 品番 色数 51点
依頼書記載混用率(%)	ホリエステル 100	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年4月19日	
発行	2023年5月10日 報告書No. TO-2303061-1-1/4	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

依頼者指定項目

1 ホワイト	2 アイボリー	3 プラチナ	4 アッシュグリーン	5 パールグレー	6 シルバー	7 グレージュ	8 ダークグレー
9 チャコール	10 カーキ	11 ブラック	12 イロヘージュ	13 クリーム	14 ベージュ	15 レモン	16 イロ

生地品質検査報告書



染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	17 PSE206	18 PSE220	19 PSE208	20 PSE209	21 PSE27	22 PSE218	23 PSE214	24 PSE30	
	色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	3-4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染												

染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	25 PSE33	26 PSE201	27 PSE223	28 PSE31	29 PSE32	30 PSE227	31 PSE39	32 PSE221	
	色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染												

納入先	会社名			
	ブランド名			
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)		
	担当者	大久保		
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531		
	品名	1/60 PROOF PLUS ECO STRETCH 品番 色数 51点		
依頼書記載混用率(%)	ホリエステル 100			
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183			
受付	2023年4月19日			
発行	2023年5月10日 報告書No. TO-2303061-1-2/4			
処理	受付	担当	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布			

依頼者指定項目

17 ダンテ'リオン	18 ライトオレンジ	19 パッションオレンジ	20 ダークオレンジ	21 キャメル	22 ダークブラウン	23 ライトミント	24 ミント
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
25 ティール	26 ピーコック	27 Lグリーン	28 グリーン	29 フォレスト	30 ビリンアン	31 トマト	32 ダークレット
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

M:	
A:	
試(東)様式 TO-5-4-1	

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	33 PSE219	34 PSE222	35 PSE37	36 PSE203	37 PSE210	38 PSE40	39 PSE205	40 PSE215	
	染色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染										

備考

								依頼者指定項目	
33 プラム	34 ライトピンク	35 ピンク	36 ライラック	37 パンジー	38 パープル	39 ライトブルー	40 オーシャンブルー		
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
41 ブルー	42 ロイヤルブルー	43 ナイトブルー	44 ネビー	45 Bイエロー(蛍光)	46 ブレンド(蛍光)	47 Bグリーン(蛍光)	48 ターコイズ		
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/60 PROOF PLUS ECO STRETCH 品番 色数 51点
依頼書記載混用率(%)	ホリエステル 100	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年4月19日	
発行	2023年5月10日 報告書No. TO-2303061-1-3/4	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

MENKEN		MENKEN		MENKEN		MENKEN		MENKEN		MENKEN	

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書




試験項目		試験方法	生地	49 PSE15	50 PSE05	51 PSE06	52	53	54	55	56	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4以上						
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5						
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
			液汚染	4-5	4-5	4-5						
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5					
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				変退色	4-5	4-5	4-5					
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5						
			湿潤	4-5	4-5	4-5						
	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5						
汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5					
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5							
		汚染	4-5	4-5	4-5							
色泣き	大丸法 I 法	汚染										
試験項目		試験方法	生地	57	58	59	60	61	62	63	64	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色									
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色									
			汚染									
			液汚染									
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色								
			アルカリ	汚染								
				変退色								
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥									
			湿潤									
	水(級)	JIS L 0846	変退色									
汚染												
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色										
		汚染										
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

備考

		依頼者指定項目									
		49 アクア	50 Bオレンジ(蛍光)	51 Bピンク(蛍光)	52	53	54	55	56		
生地見本											
		57	58	59	60	61	62	63	64		

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	大久保	
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531	
	品名	1/60 PROOF PLUS ECO STRETCH 品番 色数 51点	
依頼書記載混用率(%)	ホリエステル 100		
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2023年4月19日		
発行	2023年5月10日 報告書No. TO-2303061-1-4/4		
処理	受付	担当	確認
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		



試(東)様式 TO-5-4-1