

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



検査結果	項目	試験方法\試料No.	1.FPSE14 黒					
			Times of washing	Grade				
検査結果	はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレ法		5*/5*/5*				
	はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレ法 洗濯後	3回	5*/5*/5*				
			5回	4*/4*/4*				
			10回	4*/4*/4*				
			15回	4*/4*/4*				
			20回	4*/4*/4*				
	はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレ法 ドライ後		1※/1※/1※				
備考: <はっ水度>洗濯処理: JIS L 1092 6.2.1 c) タンブル ドライ処理: 商業ドライクリーニング 石油系 タンブル乾燥 3回繰返し *組織の間隙から裏面への漏れ現象が認められる ※裏面への漏れ現象が認められる								
生地見本	1.FPSE14 黒							

納入先	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	丸安毛糸株式会社
	所在地	東京都墨田区両国 3-21-5 (TEL) 0336335561
	担当者	八木
品名・品番	Proof PLUS ECO STRETCH フッ素加工 (14G-2P 天竺) Jersey Stitch	
	色数 1	
	添付白布	
	適用 規格	_____
判定	製品 検査	_____
	生地 検査	_____
定	一般財団法人 ボーケン品質評価機構 東京試験センター	
	発行 担当者	高橋
	発行 責任者	横松
	受付	2023年11月15日
		No. 30123036863-1 (完)
		発行 2023年11月27日