


※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書



試験項目		試験方法	生地	1	INS110	2	3	4	5	6	7	8
寸法 変化率 (%)	浸せき法	JIS L 1096 C法	ウェール コース									
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 中性洗剤 吊干し	ウェール コース									
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 中性洗剤 平干し	ウェール コース									
	洗濯	JIS L 1930 C4H法 中性洗剤 吊干し	ウェール コース									
	洗濯	JIS L 1930 C4H法 中性洗剤 平干し	ウェール コース									
物 性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法(荷重49.0N)	タテ方向 ヨコ方向									
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 ミュールン形法										
	引張強さ/伸び率 (N/%)	JIS L 1096 ストリップ法	ウェール コース									
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 ベンジウム法	タテ ヨコ									
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法	3時間 5時間	5.0 5.0								
組成	混用率 (%)	JIS L 1030-2										

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	2/50 INNES イネス 品番 色数 1点
依頼書記載 混用率(%)	キュブラ ナイロン	77 23
試験 機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年8月10日	
発行	2023年8月17日 報告書No. TO-2306873	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



備考

												依頼者指定項目
生地見本	1	2	3	4	5	6	7	8				
	オフホワイト											
	MENKEN	ME										

