

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

色牢度	試験項目		試験方法	生地	1 PCE07	2 PCE24	3 PCE09	4 PCE225	5 PCE18	6 PCE22	7 PCE23	8 PCE216	
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4	4	4以上	4	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
試験項目		試験方法	生地	9 PCE13	10 PCE12	11 PCE14	12 PCE212	13 PCE21	14 PCE42	15 PCE25	16 PCE207		
耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4	4	4	4	4		
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	(2-3)	4	(2-3)	4-5	4-5	4	4			
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 3-4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	プルーフプラスエコクリア Proof PLUS ECO clear 品番 色数 51点
依頼書記載混用率(%)	ポリエステル 綿	65 35
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年11月30日	
発行	2023年12月19日 報告書No. TO-2310402-1-1/4	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

1 ホワイト	2 アイボリー	3 プラチナ	4 アッシュグリーン	5 パールグレー	6 シルバー	7 グレージュ	8 ダークグレー
9 チャコール	10 カーキ	11 ブラック	12 イエローベージュ	13 クリーム	14 ベージュ	15 レモン	16 イエロー

試(東)様式 TO-5-4-1

生地品質検査報告書

色牢度	試験項目		試験方法	生地	17 PCE206	18 PCE220	19 PCE208	20 PCE209	21 PCE27	22 PCE218	23 PCE214	24 PCE30
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4	4以上	4	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	4	3-4	4	3-4	4	3	4-5	4-5	
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き		大丸法 I 法	汚染									

備考 ()は基準未達
依頼者指定項目

17 ダンテリオン	18 ライトオレンジ	19 パッションオレンジ	20 ダークオレンジ	21 キャメル	22 ダークブラウン	23 ライトミント	24 ミント
25 ティール	26 ピーコック	27 Lグリーン	28 グリーン	29 フォレスト	30 ビリジアン	31 トマト	32 ダークレット

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	プルーフプラスエコクリア Proof PLUS ECO clear 品番 色数 51点
依頼書記載混用率(%)	ポリエステル 綿	65 35
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年11月30日	
発行	2023年12月19日 報告書No. TO-2310402-1-2/4	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

試(東)様式 TO-5-4-1

生地品質検査報告書

試験項目	試験方法	生地	33 PCE219	34 PCE222	35 PCE37	36 PCE203	37 PCE210	38 PCE40	39 PCE205	40 PCE215		
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	4	4	4以上	4	4	4以上	4	4		
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汗(級)	JIS L 0848	酸	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	3	4-5	4-5	4-5	4	3	4-5	4	
	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汚染			4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

試験項目	試験方法	生地	41 PCE16	42 PCE200	43 PCE11	44 PCE08	45 PCE03	46 PCE01	47 PCE04	48 PCE34	
耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4*	4以上	3-4	4以上	
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4 4	4 4	4-5 4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿潤	3	3	3	(2)	4-5	4	4	3	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4 4	4 4	4-5 4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4	4-5	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

備考 * 蛍光黄変 () は基準未達

依頼者指定項目

33 プラム	34 ライトピンク	35 ピンク	36 ライラック	37 パンジー	38 パープル	39 ライトブルー	40 オーシャンブルー
33 プラム	34 ライトピンク	35 ピンク	36 ライラック	37 パンジー	38 パープル	39 ライトブルー	40 オーシャンブルー
41 ブルー	42 ロイヤルブルー	43 ナイトブルー	44 ネイビー	45 バイエロー(蛍光)	46 スプラント	47 Bグリーン(蛍光)	48 ターコイズ
41 ブルー	42 ロイヤルブルー	43 ナイトブルー	44 ネイビー	45 バイエロー(蛍光)	46 スプラント	47 Bグリーン(蛍光)	48 ターコイズ

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	プルーフプラスエコクリア Proof PLUS ECO clear 品番 色数 51点
依頼書記載混用率(%)	ホリエステル 綿	65 35
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年11月30日	
発行	2023年12月19日 報告書No. TO-2310402-1-3/4	
処理	受付	岩崎
	担当	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	
確認	神崎	

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

色牢度	試験項目		試験方法	生地	49 PCE15	50 PCE05	51 PCE06	52	53	54	55	56
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	3	4				
洗濯(級)		JIS L 0844		変退色	4-5	4-5	4-5					
		A-2号		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
				液汚染	4-5	4-5	4-5					
汗(級)		JIS L	酸	変退色	4-5	4-5	4-5					
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
		0848	アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5					
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
摩擦(級)		JIS L 0849		乾燥	4-5	4	4-5					
		II形		湿潤	3	3-4	3					
水(級)	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5						
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
			液汚染	4-5	4-5	4-5						
トライクリーニング(級)	JIS L 0860		変退色	4-5	4-5	4-5						
	A-1法		汚染	4-5	4-5	4-5						
			液汚染	4-5	3-4	4						
色泣き	大丸法 I 法		汚染									


色牢度	試験項目		試験方法	生地	57	58	59	60	61	62	63	64
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色							
洗濯(級)		JIS L 0844		変退色								
		A-2号		汚染								
				液汚染								
汗(級)		JIS L	酸	変退色								
			汚染									
		0848	アルカリ	変退色								
			汚染									
摩擦(級)		JIS L 0849		乾燥								
		II形		湿潤								
水(級)	JIS L 0846		変退色									
			汚染									
			液汚染									
トライクリーニング(級)	JIS L 0860		変退色									
	A-1法		汚染									
			液汚染									
色泣き	大丸法 I 法		汚染									

備考

依頼者指定項目

生地見本	49 アクア	50 Bオレンジ(蛍光)	51 Bピンク(蛍光)	52	53	54	55	56
	57	58	59	60	61	62	63	64

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	プルーフプラスエコクリア Proof PLUS ECO clear
	品番	
	色数	51点
依頼書記載混用率(%)	ポリエステル	65
	綿	35
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2023年11月30日	
発行	2023年12月19日	
	報告書No. TO-2310402-1-4/4	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



試(東)様式 TO-5-4-1