※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 MRD110	2 MRD210	3 MRD600	4 MRD770	5 MRD999	6	7	8
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	4	4以上	4以上	4以上	4以上			
	洗濯（級）	JIS L 0844 A−1号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5			
				液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5			
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5			
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				汚染	5 5	4-5 4-5	4 4	4-5 4-5	4-5 4-5			
	摩擦（級）	JIS L 0849 II形		乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				湿潤	5	4-5	3-4	4-5	4			
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 A−1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5			
	水（級）	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 3-4	4-5 4	4-5 4-5			
	色泣き	大丸法 I 法		汚染	4-5	4-5						

試験項目		試験方法		生地	9	10	11	12	13	14	15	16
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色								
	洗濯（級）	JIS L 0844 A−1号		変退色								
				汚染								
				液汚染								
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色								
				汚染								
			アルカリ	変退色								
				汚染								
	摩擦（級）	JIS L 0849 II形		乾燥								
				湿潤								
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 A−1法		変退色								
				汚染								
				液汚染								
	水（級）	JIS L 0846		変退色								
				汚染								
	色泣き	大丸法 I 法		汚染								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	1/60 MERINO DEKNIT60 メリノデニット60
	品番	
	色数	5点
依頼書記載混用率(%)		毛 79 ナイロン 21
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付		2026年7月2日
発行		2026年7月9日 報告書No. TO-2605499-①
処理	受付	担当	確認
	服部	山本	佐藤
添付白布		綿・ナイロン・多繊交織布

備考

( )は基準未達

依頼者指定項目

生地見本	1 オフホワイト	2 クリーム	3 マルーン	4 チャコール	5 ブラック	6	7	8
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN			
	9	10	11	12	13	14	15	16

試(東)様式 TO−5−4−1