

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書

試験項目	試験方法	生地	1 000	2 110	3 2	4 550	5 211	6 320	7 322	8 770	
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4	4	4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	(3-4)	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	
		汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5
ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(3-4)	4-5	

試験項目	試験方法	生地	9 323	10 999	11 324	12 325	13 326	14 327	15 328	16 329	
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	(3-4)	4	4	4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿潤	3-4	(2)	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染	4-5	(2-3)	4-5	(4)	4-5	4-5	4-5		

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	1/25 BIOVINE ビオヴァイン 1/13 FIENO フィエーノ 品番 SI0140・SI0154 色数 60点
依頼書記載混用率(%)	綿	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年4月8日	
発行	2026年4月30日 報告書No. TO-2602627-1-1/4	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

( )は基準未達

依頼者指定項目

1 ホワイト	2 オフホワイト	3 Lグレー	4 ベージュ	5 クレージュ	6 ダークベージュ	7 ブラウン	8 チャコール
9 ダークグレー	10 ブラック	11 レモンイエロー	12 レモン	13 ハッピーピンク	14 ピンク	15 ライラック	16 ラベンダー

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。


# 生地品質検査報告書

色度	試験項目		試験方法		生地		17 304	18 330	19 331	20 12	21 332	22 305	23 333	24 334	
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色		4	4	4	4	4	4	4	4	3-4	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形		乾燥		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846		汚染		4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
			変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染		4-5	4	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法		汚染		(2-3)	4-5	4-5	(4)	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		

備考 ( )は基準未達  
依頼者指定項目

生地見	17 パープル	18 ベビーブルー	19 サックス	20 オーシャン	21 ペールピンク	22 ミスティーピンク	23 コーラルピンク	24 コーン
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
	25 イエロー	26 サンドベージュ	27 ライム	28 リーフ	29 アイスグリーン	30 ミント	31 サフラン	32 オレンジ
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	1/25 BIOVINE ビオヴァイン 1/13 FIENO フィエーノ 品番 SI0140・SI0154 色数 60点
依頼書記載混用率(%)	綿	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年4月8日	
発行	2026年4月30日 報告書No. TO-2602627-1-2/4	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



# 生地品質検査報告書

色牢度	堅牢度	染色	試験項目	試験方法	生地	33 342	34 317	35 308	36 343	37 312	38 313	39 202	40 206	
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4以上	4	4	4	4	4	4	(3-4)
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿潤	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4-5	4-5	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4	4-5	3-4	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	(2-3)	(4)	(4)	(4)	4-5	4-5	4-5	4-5		

色牢度	堅牢度	染色	試験項目	試験方法	生地	41 344	42 8	43 345	44 346	45 347	46 348	47 309	48 310
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4以上	4	4	4	4	4
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿潤	4-5	4-5	4	3	3	3	3	3	4	3	3
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	(4)	(4)	(4)	(4)	(3-4)	(4)	(4)	(3-4)	

備考

( )は基準未達

依頼者指定項目

33 キャロット	34 レッド	35 グリーン	36 ナイルブルー	37 ターコイズ	38 ブルー	39 ライトインディゴ	40 ペールネイビー
41 ライトブラウン	42 コルク	43 シンモン	44 テラコッタ	45 ダークレッド	46 パーガンディ	47 カーキグリーン	48 ダークブラウン

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	1/25 BIOVINE ビオヴァイン 1/13 FIENO フィエーノ 品番 SI0140・SI0154 色数 60点
依頼書記載混用率(%)	綿	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年4月8日	
発行	2026年4月30日 報告書No. TO-2602627-1-3/4	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

# 生地品質検査報告書

色	堅牢度	試験項目		試験方法		生地		49	205	50	500	51	01T	52	02T	53	07-142T	54	38T	55	0281T	56	2212T		
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
色	堅牢度	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	(3-4)	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(3-4)	4	4		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅牢度	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(3-4)	4-5	4-5		
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(3-4)	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色	堅牢度	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				湿潤	3-4	2-3	4-5	4-5	4	3	4-5	4-5	4	3	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	(3-4)	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	(3-4)	4-5
色	堅牢度	水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色	堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色	堅牢度	色泣き	大丸法 I 法	汚染	(3-4)	4-5	(3)	4-5	4-5	(3)	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(3)	(3)	(3)		
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	

備考 ( )は基準未達  
 依頼者指定項目

49	ピーコック	50	ネイビー	51	オートミール	52	グレー	53	グレー	54	Mグレー	55	Lベージュ	56	Mベージュ	
生地見本																
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	
	57 ホワイトブルー	58 ライトブルー	59 コバルト	60 インディゴ	61	62	63	64								
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN												

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	1/25 BIOVINE ビオヴァイン 1/13 FIENO フィエーノ 品番 SI0140・SI0154 色数 60点
依頼書記載混用率(%)	綿	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年4月8日	
発行	2026年4月30日 報告書No. TO-2602627-1-4/4	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

試(東)様式 TO-5-4-1