

生地品質検査報告書

試験項目	試験方法	生地	1	2	3	4	5	6	7	8
			オフホワイト							
寸法変化率(%)	浸せき法	JIS L 1096 C法	ウェール							
			コース							
	ドライ法	JIS L 1096	ウェール							
	(パークロエチレン)	J-1法 タンブル乾燥	コース							
			外観							
	ドライ法	JIS L 1096	ウェール							
	(石油系)	J-2法 タンブル乾燥	コース							
物性	プレス法	JIS L 1096	ウェール							
		H-2法	コース							
	洗濯	JIS L 1930	ウェール	-1.5						
		C4M法 平干し	コース	-2.5						
	洗濯	JIS L 1930	ウェール	-0.9						
		C4H法 平干し	コース	-1.6						
	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096	タテ方向							
組成		B法(荷重49.0N)	ヨコ方向							
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096								
		ミューレン形法								
	引張強さ/伸び率 (N/%)	JIS L 1096	ウェール							
		ストリップ法	コース							
	引裂強さ (N)	JIS L 1096	タテ							
		ベンジユラム法	ヨコ							
備考	ピリング (級)	JIS L 1076	3時間	4.5						
		ICI試験機法	5時間	4.5						
組成	混用率 (%)	JIS L 1030-2								

備考										
依頼者指定項目										
生地	1	オフホワイト	2	3	4	5	6	7	8	
		MENKEN								

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸(株)	
	担当者	大久保	
	品名	1/16 CARTA カーター 編地12G-1P 天竺(度違い) 品番 TE0002 色数 1点	
依頼書記載混用率(%)		ポリエステル 53 分類外繊維(和紙) 47	
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付		2026年1月8日	
発行		2026年1月14日 報告書No. TO-2600163-①	
処理	受付	担当	確認
	遠藤	山本	佐藤
添付白布			綿・ナイロン・多織交織布

