

生地品質検査報告書

試験項目			生地	1	2	3	4	5	6	7	8
寸法 変化率 (%)	浸せき法	JIS L 1096 C法	ウェール コース								
	ドライ法 (パークロエレン)	JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥	ウェール コース 外観								
	ドライ法 (石油系)	JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥	ウェール コース 外観								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法	ウェール コース								
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 平干し	ウェール コース	-0.7 -4.5							
	洗濯	JIS L 1930 C4H法 平干し	ウェール コース	-1.2 -4.4							
	滑脱抵抗 力 (mm)	JIS L 1096 B法(荷重49.0N)	タテ方向 ヨコ方向								
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 ミューレン形法									
	引張強さ/伸び率 (N/%)	JIS L 1096 ストリップ法	ウェール コース								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 ベンジウム法	タテ ヨコ								
性	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法	3時間 5時間								
組成	混用率 (%)	JIS L 1030-2									
備考											
依頼者指定項目											
生地 目 本	1	2	3	4	5	6	7	8			
	MENKEN MENKE										

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	大久保	
	品名	1/40 PAPIER40 編地18G-1P	
		品番 TE0001	
		色数 1点	
依頼書記載 混用率(%)		分類外繊維(和紙) 57 ポリエステル 43	
試験 機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受 付		2025年10月14日	
発 行		2025年10月15日 報告書No. TO-2508799	
処 理	受 付	担 当	
	確 認		
添付白布		綿・ナイロン・多織交織布	

