


生地品質検査報告書

染色度	試験項目		試験方法	生地	1 PAP000	2 PAP110	3 PAP550	4 PAP1	5 PAP27	6 PAP29	7 PAP28	8 PAP30	
	染色度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	3-4	4	4	4	4	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	5	5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	3		
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
水(級)		JIS L 0846	汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き(級)		大丸法 I 法	汚染	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目							
1 ホワイト	2 ホワイト	3 ベージュ	4 Lベージュ	5 ダークベージュ	6 Lグレー	7 Sグレー	8 Mグレー
9 チャコール	10 レモン	11 イエロー	12 ライラック	13 パープル	14 ペールピンク	15 ピンク	16 ライム

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	1/40 PAPIER40 パピエ40 品番 TE0001 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	分類外繊維(和紙)	57
	ポリエステル	43
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2025年12月3日	
発行	2025年12月19日 報告書No. TO-2510362-1-1/3	
処理	受付	担当
	遠藤	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



生地品質検査報告書


色牢度	堅牢度	染色	試験項目	試験方法	生地	17 PAP18	18 PAP19	19 PAP13	20 PAP12	21 PAP21	22 PAP22	23 PAP4	24 PAP9		
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4以上	4
色	堅	染	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
					液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅	染	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
						汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
						アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅	染	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
					湿潤	3-4	2-3	3-4	3-4	2-3	(2)	4-5	4-5		
					水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅	染	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
					汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
					液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色	堅	染	色泣き(級)	大丸法I法	汚染	4-5	(3-4)	4-5	4-5	(2)	4-5	4-5	4-5		
					色泣き(級)	大丸法I法	汚染	4-5	(3-4)	4-5	4-5	(2)	4-5	4-5	4-5

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

17	ライトグリーン	18	グリーン	19	ベビーブルー	20	ライトブルー	21	シアン	22	ロイヤルブルー	23	アイスグリーン	24	ミント
生地見本															
25	ミントブルー	26	ピーコック	27	ダークグリーン	28	パールオレンジ	29	オレンジ	30	キャロット	31	レッド	32	パーカンディー
生地見本															

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	1/40 PAPIER40 パピエ40 品番 TE0001 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	分類外繊維(和紙)	57
	ポリエステル	43
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2025年12月3日	
発行	2025年12月19日 報告書No. TO-2510362-1-2/3	
処理	受付	遠藤
	担当	山本
添付白布	確認	森
	綿・ナイロン・多織交織布	



※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地 33 PAP26		34 PAP500		35 PAP2		36 PAP999		37	38	39	40	
	染色堅牢度	耐久	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上		4		4		4以上					
色		洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5						
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5							
				液汚染	4-5		4-5		4-5		4-5						
色		汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5					
				アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4						
					変退色	4-5		4-5		4-5		4-5					
堅牢度		摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5		4-5		4-5		4-5						
				湿潤	2-3		(2)		(1-2)		(1-2)						
		水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5						
堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5							
			汚染	4-5		4-5		4-5		4-5							
			液汚染	4-5		4-5		4-5		4-5							
色泣き(級)	大丸法 I 法	汚染	4-5		(3)		(3-4)		(3-4)								

染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地 41		42		43		44		45	46	47	48	
	染色堅牢度	耐久	耐光(級)	JIS L 0842	変退色												
色		洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色													
				汚染													
				液汚染													
色		汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色												
				アルカリ	汚染												
					変退色												
堅牢度		摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥													
				湿潤													
		水(級)	JIS L 0846	変退色													
堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色														
			汚染														
			液汚染														
色泣き(級)	大丸法 I 法	汚染															

備考 ()は基準未達
依頼者指定項目

生地見本	33 ブラウン	34 ネイビー	35 ブラックネイビー	36 ブラック	37	38	39	40
	41	42	43	44	45	46	47	48

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	1/40 PAPIER40 パピエ40 品番 TE0001 色数 36点
依頼書記載混用率(%)	分類外繊維(和紙)	57
	ポリエステル	43
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2025年12月3日	
発行	2025年12月19日 報告書No. TO-2510362-1-3/3	
処理	受付	遠藤
	担当	山本
確認	森	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

試(東)様式 TO-5-4-1