

生地品質検査報告書

色牢度	試験項目		試験方法	生地	1 CAT000	2 CAT110	3 CAT13	4 CAT18	5 CAT20	6 CAT24	7 CAT25	8 CAT26
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4	4	4以上	4	4以上
堅牢度	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色 汚染 液汚染	4-5 5 5 5	4-5 5 5 5	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5
	汗(級)		JIS L 0848	酸 汚染 アルカリ 変退色 汚染	4-5 5 5 4-5 4-5 5 5	4-5 5 5 4-5 4-5 5 5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
堅牢度	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥 湿潤	5 5	5 5	4-5 4	4-5 3-4	4-5 2-3	4-5 2-3	4-5 2-3	4-5 2-3
	水(級)		JIS L 0846	変退色 汚染	4-5 5 5	4-5 5 5	4-5 5 5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5
堅牢度	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色 汚染 液汚染	4-5 5 5	4-5 5 5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5
	色泣き		大丸法 I 法	汚染	5	5	4-5	(4)	4-5	(4)	(4)	4-5
色牢度	試験項目		試験方法	生地	9 CAT27	10 CAT28	11 CAT29	12 CAT3	13 CAT4	14 CAT5	15 CAT500	16 CAT550
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	(3-4)	4	4	4	4	4	4以上	4
堅牢度	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色 汚染 液汚染	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5
	汗(級)		JIS L 0848	酸 汚染 アルカリ 変退色 汚染	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
堅牢度	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥 湿潤	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 2-3	4-5 4-5
	水(級)		JIS L 0846	変退色 汚染	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5
堅牢度	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色 汚染 液汚染	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5
	色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

生地見	1 ホワイト	2 オフホワイト	3 ベビーブルー	4 ライトグリーン	5 ダークグリーン	6 レッド	7 パーガンティ	8 ブラウン
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
生地見	9 ダークベージュ	10 Sグレー	11 Lグレー	12 レモン	13 アイスグリーン	14 ライム	15 ネイビー	16 ベージュ
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

納入先	会社名			
	ブランド名			
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)		
	担当者	大久保		
	品 名	1/16 CARTA カータ		
		品 番	TE0002	
		色数	20点	
依頼書記載混用率(%)		ポリエステル		53
		分類外繊維(和紙)		47
試験機関名	一般財団法人メンケン品質検査協会			
	東京試験センター			
		〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5		
		TEL 03-3943-3174		
		FAX 03-3943-3183		
受 付	2025年12月11日			
発 行	2025年12月25日			
	報告書No. TO-2510634-1-1/2			
処 理	受 付	担 当	確 認	
				
添付白布		綿・ナイロン・多織交織布		

生地品質検査報告書

色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 CAT6	18 CAT770	19 CAT8	20 CAT999	21	22	23	24
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	(3-4)	4	4	4以上				
色堅牢度	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5				
色堅牢度	汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色 4-5	4-5	4-5	4-5				
				アルカリ	汚染 4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5				
色堅牢度	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5				
				湿潤	4-5	2-3	4	(2)				
色堅牢度	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5				
色堅牢度	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
色堅牢度	色泣き		大丸法 I 法	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5	4-5	4-5	(4)				
色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	25	26	27	28	29	30	31	32
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色								
色堅牢度	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色								
				汚染								
色堅牢度	汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色							
				アルカリ	汚染							
色堅牢度	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥								
				湿潤								
色堅牢度	水(級)		JIS L 0846	変退色								
				汚染								
色堅牢度	ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1号	変退色								
				汚染								
色堅牢度	色泣き		大丸法 I 法	液汚染								
				汚染								


備考

()は基準未達

依頼者指定項目

生地見本	17 ライラック	18 チャコール	19 ペールオレンジ	20 ブラック	21	22	23	24
					ME			
生地見本	25	26	27	28	29	30	31	32

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	大久保	
	品名	1/16 CARTA カータ	
		品番 TE0002	
		色数 20点	
依頼書記載混用率(%)		ポリエステル 53 分類外繊維(和紙) 47	
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付		2025年12月11日	
発行		2025年12月25日 報告書No. TO-2510634-1-2/2	
処理	受付	担当	
	確認		
添付白布		綿・ナイロン・多織交織布	



試(東)様式 TO-5-4-1