


生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1	2	3	4	5	6	7	8		
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色										
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号		変退色										
				汚 染										
				液汚染										
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色										
			アルカリ	汚 染										
				変退色										
堅牢度	洗濯	JIS L 1930 C4H法 平干し		ウェル コース	-0.9 -0.7									
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法		3時間	5.0									
				5時間	4.5									
	スナッグ (級)	JIS L 1058 D-1法 40番研磨布		1時間										
	試験項目		試験方法		生地	9	10	11	12	13	14	15	16	
	染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色									
		洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号		変退色									
汚 染														
液汚染														
汗 (級)		JIS L 0848	酸	変退色										
			アルカリ	汚 染										
				変退色										
堅牢度	洗濯	JIS L 1930 C4H法 平干し		ウェル コース										
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法		3時間										
				5時間										
	スナッグ (級)	JIS L 1058 D-1法 40番研磨布		1時間										

備考

依頼者指定項目							
1 黒	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

納入先	会社名			
	ブランド名			
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)		
	担当者	大久保		
	品 名	SPX COTTON 1/52 イスピーエックスコットン		
		品 番	IA0031	
		色数	1点	
依頼書記載混用率(%)		綿	51	
		ポリエステル	49	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183			
受 付	2025年2月20日			
発 行	2025年2月25日 報告書No. TO-2501463-①			
処 理	受 付	担 当	確 認	
				
添付白布	綿・ナイロン・多繊維交織布			



試(東)様式 TO-5-4-1