

生地品質検査報告書

試験項目	試験方法	生地	1	2	3	4	5	6	7	8
			グレージュ							
寸法変化率(%)	浸せき法	JIS L 1096 C法	ウエル コース							
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 中性洗剤 吊干し	ウエル コース							
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 中性洗剤 平干し	ウエル コース							
物 性	破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 ミューレン形法								
	引張強さ/伸び率(N/%)	JIS L 1096 ストリップ法	ウエル コース							
	ピリング(級)	JIS L 1076 IC1試験機法	3時間 5時間							
	スナッグ(級)	JIS L 1058 D-1法	1時間	3.5						
	吸水性(秒)	JIS L 1907 滴下法	初期 処理後*1 処理後*2	1 1 ---						
	速乾性(%)	拡散性残留水分率 <60分経過時>	初期 処理後*1 処理後*2							
	透湿度(g/m ² ・h)	JIS L 1099 A-1法		377						
	消臭(減少率)(%)	検知管法 ガス種:アンモニア 初期ガス濃度:100ppm	初期 洗濯後*							
	消臭(減少率)(%)	検知管法 ガス種:酢酸 初期ガス濃度:30ppm	初期 洗濯後*							
	消臭(減少率)(%)	ガスクロマトグラフ法 ガス種:イソ吉草酸 初期ガス濃度:約38ppm	初期 洗濯後*							
組成	混用率(%)	JIS L 1030-2								

備考 *1 洗濯<JIS L 1930 C4M法 5回>処理

生地	依頼者指定項目							
	1	2	3	4	5	6	7	8
生地 MENKEN MEN								

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	大久保	
	品名	AIRISOL エアリスル 品番 PQ0031 色数 1点	
依頼書記載混用率(%)		ポリエステル 100	
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付		2025年1月29日	
発行		2025年3月5日 報告書No. TO-2502715-1-1/2	
処理	受付	担当	確認
	服部	山本	佐藤
添付白布		綿・ナイロン・多織交織布	

