

生地品質検査報告書

試験項目	試験方法	生地	1 AE07	2 AE24	3 AE21	4 AE42	5 AE212	6 AE25	7 AE09	8 AE225
			耐久(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿潤	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

試験項目	試験方法	生地	9 AE22	10 AE23	11 AE216	12 AE13	13 AE14	14 AE222	15 AE37	16 AE06
			耐久(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

備考

依頼者指定項目

1 ホワイト	2 アイホリー	3 クリーム	4 ベージュ	5 イロベージュ	6 レモン	7 フラチナ	8 アッシュグリーン
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
9 シルバー	10 グレージュ	11 ダークグレー	12 チャコール	13 ブラック	14 ライトピンク	15 ピンク	16 Bピンク(蛍光)
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	1/60 AIRISOL エアリスル
依頼書記載混用率(%)	品番	PQ0031
	色数	51点
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年2月27日	
発行	報告書No. TO-2601556-1-1/4	
処理	受付	担当
	野渡	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	




試験機関名

報告書No. TO-5-4-1

生地品質検査報告書

試験項目	試験方法	生地	17 AE39	18 AE221	19 AE208	20 AE05	21 AE220	22 AE01	23 AE207	24 AE206	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色 4以上	4以上	4以上	(3未満)	4以上	4	4以上	4以上	
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染 4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	汚染 4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				変退色 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	水(級)	JIS L 0846	変退色 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		


試験項目	試験方法	生地	25 AE209	26 AE27	27 AE205	28 AE203	29 AE210	30 AE219	31 AE40	32 AE03
耐光(級)	JIS L 0842	変退色 4以上	4	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染 4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		液汚染 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	汚染 4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			変退色 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	変退色 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染 4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	1/60 AIRISOL エアリスル
依頼書記載混用率(%)	品番	PQ0031
	色数	51点
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年2月27日	
発行	2026年3月13日	
処理	報告書No.	TO-2601556-1-2/4
	受付 担当 確認	  
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

17 トマト	18 ターケレット	19 パッションオレンジ	20 Bオレンジ(蛍光)	21 ライトオレンジ(蛍光)	22 スプラント(蛍光)	23 イロー	24 ダンテリオン
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
25 ターケオレンジ	26 キャメル	27 ライトブルー	28 ライラック	29 パンジー	30 プラム	31 パープル	32 Bイロー(蛍光)
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

依頼者指定項目

MEN: 

試(東)様式 TO-5-4-1

生地品質検査報告書

色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	33 AE04	34 AE223	35 AE32	36 AE31	37 AE227	38 AE12	39 AE218	40 AE18	
	染色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	

色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	41 AE214	42 AE30	43 AE33	44 AE201	45 AE34	46 AE15	47 AE215	48 AE16	
	染色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	1/60 AIRISOL エアリスル
依頼書記載混用率(%)	品番	PQ0031
	色数	51点
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年2月27日	
発行	2026年3月13日	
処理	報告書No.	TO-2601556-1-3/4
	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

依頼者指定項目							
33 Bグリーン(蛍光)	34 Lグリーン	35 フォレスト	36 グリーン	37 ビリジアン	38 カーキ	39 ダークブラウン	40 ハールグレイ
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
41 ライトミント	42 ミント	43 ティール	44 ピーコック	45 ターコイズ	46 アクア	47 オーシャンブル	48 ブルー
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地		49	50	51	52	53	54	55	56
	耐光(級)		JIS L 0842		変退色		4以上	4以上	4以上					
色	洗濯(級)	JIS L 0844		変退色		4-5	4-5	4-5						
		A-2号		汚染		4-5	4-5	4-5	4-5					
				液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5					
色	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色		4-5	4-5	4-5						
			アルカリ	汚染		4-5	4-5	4-5	4-5					
				変退色		4-5	4-5	4-5	4-5					
堅牢度	摩擦(級)	JIS L 0849		乾燥		4-5	4-5	4-5						
		II形		湿潤		4-5	4-5	4-5						
		JIS L 0846		変退色		4-5	4-5	4-5						
堅牢度	水(級)	JIS L 0846		汚染		4-5	4-5	4-5						
		A-1法		変退色		4-5	4-5	4-5						
		大丸法I法		汚染		4-5	4-5	4-5						
堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860		変退色		4-5	4-5	4-5						
		A-1法		汚染		4-5	4-5	4-5						
		大丸法I法		液汚染		4-5	4-5	4-5						
堅牢度	色泣き	大丸法I法		汚染		4-5	4-5	4-5						
		JIS L 0842		変退色										
		JIS L 0844		変退色										
色	洗濯(級)	A-2号		汚染										
		JIS L 0848	酸	変退色										
			アルカリ	変退色										
堅牢度	摩擦(級)	JIS L 0849		乾燥										
		II形		湿潤										
		JIS L 0846		変退色										
堅牢度	水(級)	JIS L 0846		汚染										
		A-1法		変退色										
		大丸法I法		汚染										
堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860		変退色										
		A-1法		汚染										
		大丸法I法		液汚染										
堅牢度	色泣き	大丸法I法		汚染										

備考

								依頼者指定項目	
49	ロイヤルブルー	50	ナイトブルー	51	ネイビー	52		53	
見本	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MEI				
57		58		59		60		61	

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	1/60 AIRISOL エアリスोल
依頼書記載混用率(%)	品番	PQ0031
	色数	51点
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年2月27日	
発行	報告書No. TO-2601556-1-4/4	
処理	受付	担当
	野渡	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

