

生地品質検査報告書

色牢度	試験項目		試験方法	生地	1 AG26	2 AG61	3 AG1	4 AG1B	5 AG75	6 AG74	7 AG17	8 AG19
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
色牢度	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
色牢度	汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
色牢度	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4
				湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	(2)
色牢度	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
色牢度	ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	色泣き(級)		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	5	4-5	4-5	5	4-5	4-5
色牢度	試験項目		試験方法	生地	9 AG71	10 AG23B	11 AG27	12 AG9	13 AG56	14 AG53	15 AG10	16 AG103
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
色牢度	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
色牢度	汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
色牢度	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5
				湿潤	3-4	(2)	4-5	3	3-4	3-4	(2-3)	4
色牢度	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
色牢度	ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色牢度	色泣き(級)		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(3-4)

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

生地見本	1 ホワイト	2 オフホワイト	3 Lベージュ	4 ベージュ	5 ライトブラウン	6 ブラチナ	7 Mグレー	8 Dグレー
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
生地見本	9 グレー	10 ブラック	11 ベビーブルー	12 ブルー	13 マリン	14 ロイヤルブルー	15 ネイビー	16 Dブルー空
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
品名	品番	1/52 ALLONGE+e アロンジエ+e
	色数	40点
依頼書記載混用率(%)	ポリエステル 73 麻 27	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年7月15日	
発行	2026年8月7日 報告書No. TO-2605978-1-1/3	
処理	受付	岩崎
	担当	山本
添付白布	確認	佐藤
	綿・ナイロン・多織交織布	

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 AG40	18 AG76	19 AG63	20 AG110	21 AG34	22 AG106	23 AG38	24 AG35
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4以上
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4	4	4-5	4-5	4	4	4-5
				湿潤	3	(2-3)	(2-3)	4	3	3-4	4	3
	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き(級)		大丸法 I 法	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	(4)	4-5	(4)	(3)	4-5	4-5	4-5	4-5
染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	25 AG52	26 AG104	27 AG31	28 AG51	29 AG11	30 AG105	31 AG77	32 AG8
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4
	洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5
				湿潤	3	(2-3)	4	4	3-4	3	4-5	4
	水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き(級)		大丸法 I 法	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	(4)	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

生地見本	17 ダークネイビー	18 モスクリーン	19 ブラックネイビー	20 Dネイビー空	21 ターコイズ	22 エメルト空	23 ライムグリーン	24 ミント
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
	25 グリーン	26 シロン空	27 レモン	28 イエロー	29 カーキ	30 イエロー空	31 ライトパープル	32 ラベンダー
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	大久保	
	品名	1/52 ALLONGE+e アロンジエ+e	
		品番	
		色数 40点	
依頼書記載混用率(%)		ポリエステル 73 麻 27	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2026年7月15日		
発行	2026年8月7日 報告書No. TO-2605978-1-2/3		
処理	受付	担当	
	確認		
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	33 AG32	34 AG54	35 AG33	36 AG57	37 AG37	38 AG72	39 AG111	40 AG73
	色	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	色	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	色	汗(級)	JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
堅牢度	色	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4	4-5	4
				湿潤	3	4	3-4	4	(2-3)	3	3-4	3-4
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色	水(級)	JIS L 0846	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	色	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色	色泣き(級)	大丸法 I 法	汚染	5	(4)	4-5	4-5	4-5	(4)	(3)	(3-4)

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

生地見本	33	マゼンタ	34	ピンク	35	アプリコット	36	オレンジ	37	レッド	38	カーマイン	39	パープル空	40	ブラウン
	41		42		43		44		45		46		47		48	

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

33	マゼンタ	34	ピンク	35	アフリコット	36	オレンジ	37	レッド	38	カーマイン	39	パープル空	40	ブラウン
生地見本	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
	41	42	43	44	45	46	47	48							

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	1/52 ALLONGE+e アロンジエ+e
		品番
依頼書記載混用率(%)	色数	40点
	ポリエステル	73
試験機関名	麻	27
	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年7月15日	
発行	2026年8月7日	
処理	報告書No. TO-2605978-1-3/3	
	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	確認