

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 SPX000	2 SPX110	3 SPX120	4 SPX550	5 SPX1	6 SPX2	7 SPX770	8 SPX999			
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4以上	4以上			
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(3)		
				湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3	(2)		
	水(級)	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	
	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染	5	4-5	5	4-5	4-5	5	4-5	5			
試験項目		試験方法		生地	9 SPX3	10 SPX4	11 SPX5	12 SPX6	13 SPX7	14 SPX8	15 SPX9	16 SPX11			
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4以上	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上			
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5		
				湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	2-3	3			
	水(級)	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染	4-5	5	5	5	4-5	5	5	4-5			

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

1 ホワイト	2 オフホワイト	3 アイボリー	4 ベージュ	5 ライトグレー	6 ダークグレー	7 チャコール	8 ブラック
9 レモン	10 イエロー	11 ラベンダー	12 ベビーピンク	13 ピンク	14 ライトグリーン	15 クリーン	16 ダークグリーン

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	片野	
	品名	1/52 SPX COTTON (エスピー・エックスコットン)	
		品番 IA0055	
		色数 32点	
依頼書記載混用率(%)		綿 51 ポリエステル 49	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	2025年7月18日		
発行	2025年8月8日 報告書No. TO-2506240-1-1/2		
処理	受付	担当	
	確認		
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布		

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 SPX12	18 SPX13	19 SPX15	20 SPX16	21 SPX17	22 SPX18	23 SPX19	24 SPX500
	色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4	4以上	4以上
		洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	堅牢	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4
				湿潤	4-5	2-3	4	4-5	4-5	4	3	3
		水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
染色堅牢度	色	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				色泣き	大丸法 I 法	汚染	5	(4)	5	5	5	5
	堅牢	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	4	4	2-3	4-5	4-5	3-4	3-4	4
		水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				色泣き	大丸法 I 法	汚染	5	5	5	5	5	5
	堅牢	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	4	4	2-3	4-5	4-5	3-4	3-4	4
		水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
染色堅牢度	色	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	堅牢	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	4	4	2-3	4-5	4-5	3-4	3-4	4
		水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				色泣き	大丸法 I 法	汚染	5	5	5	5	5	5
	堅牢	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	4	4	2-3	4-5	4-5	3-4	3-4	4
		水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

17 ミント	18 ティール	19 ターコイズ	20 ベビーブルー	21 ライトブルー	22 ブルー	23 ロイヤルブルー	24 ネイビー
25 マンダリン	26 オレンジ	27 レッド	28 カーキ	29 キャメル	30 テラコッタ	31 ブラウン	32 ダークブラウン

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	片野
	品名	1/52 SPX COTTON (エスピー・エックスコットン)
	品番	IA0055
		色数 32点
依頼書記載混用率(%)		綿 51 ポリエステル 49
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2025年7月18日	
発行	2025年8月8日 報告書No. TO-2506240-1-2/2	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	