

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 SPR1	2 SPR2	3 SPR3	4 SPR4	5 SPR5	6 SPR6	7 SPR7	8 SPR8				
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4以上		4以上		4以上		4以上					
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5					
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				液汚染	5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
			アルカリ	汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				湿潤	4-5		4-5		4-5		4		4		4-5	
	水(級)	JIS L 0846		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
染色堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染	5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				液汚染	5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
	試験項目		試験方法		生地	9 SPR9	10 SPR10	11 SPR11	12 SPR12	13 SPR13	14 SPR14	15 SPR15	16 SPR16			
	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4以上		4以上		4以上		(3-4)		4以上		4以上	
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
液汚染				4-5		4-5		4-5		4-5		3-4		4-5		4
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
		アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
			湿潤	4		4		4		2-3		4-5		4		4
水(級)	JIS L 0846		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
染色堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
	色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				液汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
				汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		3-4	


備考

()は基準未達

依頼者指定項目

1 SPR 1	2 SPR 2	3 SPR 3	4 SPR 4	5 SPR 5	6 SPR 6	7 SPR 7	8 SPR 8
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
9 SPR 9	10 SPR 10	11 SPR 11	12 SPR 12	13 SPR 13	14 SPR 14	15 SPR 15	16 SPR 16
MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	2/16 SPUGNA FLOW スプーニャフロー 編地 7G-1P 天竺
	品番	AX0132
依頼書記載混用率(%)	色数	24点
	毛 綿	50 50
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2025年7月14日	
発行	2025年7月25日 報告書No. TO-2506050-1-1/2	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 SPR17	18 SPR18	19 SPR19	20 SPR20	21 SPR21	22 SPR22	23 SPR23	24 SPR24				
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上		4以上		4以上		4以上		4以上			
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			液汚染	4		4-5		4-5		3-4		4-5		4-5		
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
			湿潤	4-5		4-5		4-5		3-4		3-4		2-3		
色泣き	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
			汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
			液汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
	色泣き	大丸法Ⅰ法	汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	25	26	27	28	29	30	31	32
	耐光(級)		JIS L 0842	変退色								
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色									
			汚染									
			液汚染									
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色								
			アルカリ	汚染								
				汚染								
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥									
			湿潤									
水(級)	JIS L 0846	変退色										
		汚染										
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色										
		汚染										
		液汚染										
色泣き	大丸法Ⅰ法	汚染										

備考

生地見本	依頼者指定項目							
	17 SPR 17	18 SPR 18	19 SPR 19	20 SPR 20	21 SPR 21	22 SPR 22	23 SPR 23	24 SPR 24
	25	26	27	28	29	30	31	32

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	2/16 SPUGNA FLOW スプーニャフロー 編地 7G-1P 天竺
	品番	AX0132
依頼書記載 混用率(%)	色数	24点
	毛 綿	50 50
試験 機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2025年7月14日	
発行	2025年7月25日 報告書No. TO-2506050-1-2/2	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

