


生地品質検査報告書

色	堅牢度	試験項目		試験方法		生地		1 NB110	2 NB6	3 NB7	4 NB8	5 NB3	6 NB4	7 NB5	8 NB700		
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上		
色	堅	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色	堅	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	
				水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				液汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色	堅	色泣き	大丸法I法	汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				色泣き	大丸法I法	汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	

備考 ()は基準未達

色	堅牢度	試験項目		試験方法		生地		9 NB500	10 NB999	11 NB9	12 NB10	13 NB11	14 NB12	15 NB13	16 NB14	
		耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	3-4	4以上	4以上	3-4	4以上	4以上	3-4	4以上	4	
色	堅	洗濯(級)	JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	3-4	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色	堅	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				湿潤	3-4	3	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	
				水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色	堅	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色	堅	色泣き	大丸法I法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				色泣き	大丸法I法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	2/48 NOBLE48 ノーブル48 2/60 NOBLE60 ノーブル60 品番 色数 30点
依頼書記載混用率(%)	毛	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年2月4日	
発行	2026年2月18日 報告書No. TO-2600992-1-1/2	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	



生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	17 NB15	18 NB16	19 NB17	20 NB18	21 NB19	22 NB20	23 NB21	24 NB22
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842		変退色	4	4	4以上	4以上	4	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	4	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法		汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	

染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	25 NB23	26 NB24	27 NB26	28 NB27	29 NB28	30 NB29	31	32
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842		変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				液汚染	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5			
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4	4-5	3	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
摩擦(級)		JIS L 0849 II形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				湿潤	3-4	4	4-5	4	4-5	4-5			
水(級)	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
色泣き	大丸法 I 法		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				

備考

生地見本	依頼者指定項目							
	17 アイリス	18 ミント	19 グリーン	20 ダークグリーン	21 ストロウ	22 イロ	23 オレンジ	24 ピンク
25 レッド	26 ダークチェリー	27 パーガンティ	28 D.ブラウン	29 テラコッタ	30 カカオ	31	32	

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	2/48 NOBLE48 ノーブル48 2/60 NOBLE60 ノーブル60 品番 色数 30点
依頼書記載混用率(%)	毛	100
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年2月4日	
発行	2026年2月18日 報告書No. TO-2600992-1-2/2	
処理	受付	担当
	遠藤	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

