

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書

試験項目	試験方法	生地	1	2	3	4	5	6	7	8
			オフホワイト							
寸法変化率 (%)	浸せき法	JIS L 1096 C法	ウエル	/						
			コース							
	ドライ法 (パークロエチレン)	JIS L 1096 J-1法 タンブル乾燥	ウエル							
			コース							
			外観							
	ドライ法 (石油系)	JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥	ウエル							
			コース							
プレス法	JIS L 1096 H-2法	ウエル								
		コース								
洗濯	JIS L 1930 C4M法 平干し	ウエル	-0.4							
		コース	-3.9							
洗濯	JIS L 1930 C4H法 平干し	ウエル	-0.2							
		コース	-3.0							
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法(荷重49.0N)	タテ方向	/						
			ヨコ方向							
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 ミュレン形法								
	引張強さ/伸び率 (N/%)	JIS L 1096 ストリップ法	ウエル							
			コース							
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 ベンジウム法	タテ							
			ヨコ							
ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法	3時間	3.5							
		5時間	3.0							
組成	混用率 (%)	JIS L 1030-2								

備考

生地見本	依頼者指定項目							
	1	2	3	4	5	6	7	8
								

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	1/46 NEPORA ネポラ 編地18G-1P 天竺
		品番
	色数	1点
依頼書記載混用率 (%)	綿	90
	ナイロン	10
試験機関名	一般財団法人 <b>メンケン品質検査協会</b> 東京試験センター <small>〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5</small> TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年1月16日	
発行	2026年1月20日	
	報告書No. TO-2600376-①	
処理	受付	担当
		
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

