

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	1 SDF01	2 SDF02	3 SDF07	4 SDF19	5 SDF20	6 SDF23	7 SDF21	8 SDF24	
	耐光(級)	JIS L 0842		変退色		4以上	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号		変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染		5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染		5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染		5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染		5		5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
乾燥		5		5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形		乾燥		5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤		5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846		変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染		5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染		5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染		5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染		5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法I法		汚染		5	5	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	
			乾燥		5	5	4-5	4-5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5

染色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	9 SDF03	10 SDF06	11 SDF04	12 SDF05	13 SDF08	14 SDF09	15 SDF10	16 SDF11	
	耐光(級)	JIS L 0842		変退色		4以上	4以上	4以上	4	4	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号		変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			アルカリ	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汚染		4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
乾燥		4-5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)	JIS L 0849 II形		乾燥		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846		変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法I法		汚染		5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			乾燥		5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	品名	1/100 SOGANA ソーニヤ 品番 WI0001 色数 24点
依頼書記載混用率(%)	ナイロン 67 ポリエステル 33	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年1月21日	
発行	2026年2月4日 報告書No. TO-2600517-1-1/2	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考

依頼者指定項目

1 ホリット	2 ライトベージュ	3 ベージュ	4 ライトグレー	5 グレー	6 チャコール	7 スチール	8 ブラック
9 ペールピンク	10 スキン	11 ホワイト	12 ラベンダー	13 ヴァイオレット	14 ライム	15 グリーン	16 ゴールド

MENKEN

試(東)様式 TO-5-4-1

生地品質検査報告書

試験項目	試験方法	生地	17 SDF12	18 SDF13	19 SDF14	20 SDF15	21 SDF16	22 SDF17	23 SDF18	24 SDF22	
			耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	

試験項目	試験方法	生地	25	26	27	28	29	30	31	32	
耐光(級)	JIS L 0842	変退色									
洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変退色									
		汚染									
		液汚染									
汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色								
			汚染								
		アルカリ	変退色								
			汚染								
摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾燥									
		湿潤									
水(級)	JIS L 0846	変退色									
		汚染									
ドライ クリーニング (級)	JIS L 0860 A-1号	変退色									
		汚染									
		液汚染									
色泣き	大丸法 I 法	汚染									

備考

		依頼者指定項目							
生地見本		17 レモン	18 ミント	19 ピンク	20 オレンジ	21 レッド	22 ペールブルー	23 ブルー	24 ネイビー
		MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
		25	26	27	28	29	30	31	32

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	1/100 SOGANA ソーニヤ 品番 WI0001 色数 24点
依頼書記載混用率(%)	ナイロン 67 ポリエステル 33	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年1月21日	
発行	2026年2月4日 報告書No. TO-2600517-1-2/2	
処理	受付	担当
	遠藤	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

