

生地品質検査報告書

色牢度	試験項目		試験方法	生地	1 NPM1	2 NPM2	3 NPM3	4 NPM4	5 NPM5	6 NPM6	7 NPM7	8 NPM8
	耐光 (級)		JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
色	洗濯 (級)		JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			A-1号	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
堅牢度	汗 (級)		JIS L 0848	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			酸	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 3-4	4-5 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	(3) (2-3)	4-5 4
	摩擦 (級)		JIS L 0849	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	(3-4)	4-5
			II 形	湿潤	5	4-5	4-5	3-4	4	3-4	3	4
	ドライクリーニング (級)		JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			A-1法	汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	水 (級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	(4)	(3-4)	4-5	(3)	4-5
色牢度	試験項目		試験方法	生地	9 NPM9	10 NPM10	11 NPM11	12 NPM12	13	14	15	16
	耐光 (級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	4以上	4以上				
色	洗濯 (級)		JIS L 0844	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
			A-1号	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5				
堅牢度	汗 (級)		JIS L 0848	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
			酸	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5				
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	(3) (2-3)				
	摩擦 (級)		JIS L 0849	乾燥	4-5	4-5	4-5	(3-4)				
			II 形	湿潤	4	4-5	4-5	(2-3)				
	ドライクリーニング (級)		JIS L 0860	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
			A-1法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				
	水 (級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5				
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5				
	色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5				

備考

()は基準未達

依頼者指定項目							
1 BN1×8101白	2 BN107×8037MG	3 BN8×VTR88	4 BN106×VTR20	5 BN109×VTR111B	6 BN15×8101白	7 BN1×8103黒	8 BN4×VTR58
9 BN108×VTR95	10 BN111×8037MG	11 BN112×8038DG	12 BN15×8103黒	13	14	15	16

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	1/4 NEOMO ネオモ
	品番	
	色数	12点
依頼書記載混用率 (%)	キュプラ	70
	ナイロン	12
	モヘア	9
	毛	9
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2026年7月29日	
発行	2026年8月21日 報告書No. TO-2606457-①	
処理	受付	担当
	吉明地	山本
		森
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

試(東)様式 TO-5-4-1