

生地品質検査報告書

染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 SPS1	2 SPS2	3 SPS3	4 SPS4	5 SPS5	6 SPS6	7 SPS7	8 SPS8
	耐光 (級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4	4以上	4	4	4以上	4
	洗濯 (級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
	汗 (級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5
				アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 3-4
	摩擦 (級)		JIS L 0849 II 形	乾燥	4	(3-4)	4	4	4-5	4	4-5	(3-4)
				湿潤	(1-2)	(1-2)	(2)	(2)	4-5	(2)	(2)	(2)
	ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	水 (級)		JIS L 0846	液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4 (3)
				汚染	4-5	(2)	(4)	(3-4)	4-5	4-5	4-5	(2-3)
染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	9	10	11	12	13	14	15	16
	耐光 (級)		JIS L 0842	変退色								
	洗濯 (級)		JIS L 0844 A-1号	変退色								
				汚染								
	汗 (級)		JIS L 0848	酸	変退色							
				アルカリ	汚染							
	摩擦 (級)		JIS L 0849 II 形	乾燥								
				湿潤								
	ドライ クリーニング (級)		JIS L 0860 A-1法	変退色								
				汚染								
	水 (級)		JIS L 0846	液汚染								
				変退色								
	色泣き		大丸法 I 法	汚染								
				汚染								

備考

()は基準未達

依頼者指定項目

生見本	1 ブラック	2 ミッドグレー	3 グレー	4 ライトグレー	5 オフホワイト	6 ネイビー	7 ダークブラウン	8 オリーブ
	9	10	11	12	13	14	15	16

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	品名	1/8 SPUGNA SETA
	品番	AX0148
		色数 8点
依頼書記載混用率 (%)		毛絹 52 48
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付		2026年6月19日
発行		2026年7月1日 報告書No. TO-2604945-①
処理	受付	担当
	確認	
添付白布		綿・ナイロン・多織交織布

試(東)様式 TO-5-4-1